

### Omschrijving

Sabatack<sup>®</sup> Fast is een geboosterde constructieve lijm, blijvend elastisch en (lucht) vocht-uithardend op basis van MS-Polymeer.

### Toepassingsgebieden

Proces zeker en snel elastisch verlijmen van verschillende materialen zoals aluminium, staal, glas, polypropyleen of polycarbonaat. Sabatack<sup>®</sup> Fast is zeer geschikt voor volvlak verlijmingen en seriematige productie.

### Voordelen

- proces zeker, gecontroleerde doorharding
- na ca. 2 uur handvast
- geen blaasvorming, reukarm
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- UV-stabiel, hoge temperatuurbestendigheid
- certificering: Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326), ISEGA (i.v.m. HACCP)



### Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

### Technische gegevens

	Component A	Booster
<b>Basis</b>	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend
<b>Dichtheid</b> (EN 542)	ca. 1.380 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1.360 kg/ m <sup>3</sup>
<b>Open tijd</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 20 minuten	
<b>Eindsterkte</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 48 uur	
<b>Hardheid in Shore A</b> (EN ISO 868)	ca. 55	
<b>Volumeverlies</b> (EN ISO 10563)	< 5%	
<b>Modulus bij 100% rek</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 2,0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Treksterkte (Fmax)</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 3,2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Rek bij breuk</b> (SO 37/DIN 53504)	ca. 200%	
<b>Afschuifsterkte</b> (ISO 4587)	ca. 1,7 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C	
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C	
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C	
<b>Korte temperatuurbestendigheid</b>	tot maximaal + 180 °C (tot 30 minuten)	

### Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	duo-koker	
<b>Inhoud</b>	490 ml (verpakking 7 stuks)	
<b>Kleur</b>	wit (benadert RAL 9003)	zwart (benadert RAL 9011)
<b>Artikelnr.</b>	100201 DJW	100862 DJW
<b>Houdbaarheid</b>	6 maanden (in ongeopende verpakking)	

<b>Verpakking</b>	vat	
<b>Inhoud</b>	200 l (A) + 20 l (B)	
<b>Kleur</b>	wit (benadert RAL 9003)	zwart (benadert RAL 9011)
<b>Artikelnr.</b>	100201 ABT + 100755 ABM	100862 ABT + 100755 ABM
<b>Houdbaarheid</b>	9 maanden (in ongeopende verpakking)	

Sabatack<sup>®</sup> Fast

proces zeker en snel verlijmen

<b>Verpakking</b>	mixer gun Sabatack Fast (490 ml)	mixer nozzle	
<b>Inhoud</b>	1 stuk	20 stuks	20 stuks, 10 adapters
<b>Kleur</b>	n.v.t.	wit	oranje
<b>Artikelnr.</b>	500395	5000800	5000627
<b>Houdbaarheid</b>	n.v.t.	n.v.t.	

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

**Veiligheidsaanbeveling**

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.