

SABA Backfoam

gesloten-cellige rugvulling

Omschrijving

SABA Backfoam is een polyethyleenschuim rugvulling met een gesloten celstructuur.

Toepassingsgebieden

SABA Backfoam is vooral geschikt om in doorlopende voegen de juiste kitdikte te verkrijgen en driezijdige hechting te voorkomen.

Voordelen

- gesloten celstructuur
- fysisch en chemisch neutraal

Verwerking

Rugvulling klemmend in de voeg aanbrengen. De diameter van de rugvulling moet minimaal 2 mm (kleine voeg) tot minimaal 5 mm (grote voeg) groter zijn dan de voegbreedte.

Technische gegevens

Basis	polyethyleen
Dichtheid (EN 542)	ca. 25 kg/m ³
Verwerken met	spatel, roller of plamuurmes
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 80 °C

Bestelinformatie

Diameter [mm]	10	13	16	20	24	30	40
Lengte [m]	600	400	250	150	100	80	120
Artikelnr.	500069	500070	500071	500072	500073	500074	500143
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)						

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen we u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.