

**Omschrijving** SABA Wellfix is een snelle lijm op epoxy basis (2-componentig).

**Toepassingsgebieden** SABA Wellfix is geschikt voor het rondom vastzetten van PVC en ABS doucheputjes (tot 15 cm) en het snel verlijmen van kleinere onderdelen.

- Voordelen**
- snel uithardend: douche gebruiksklaar binnen 2 uur
  - gebruiksvriendelijke verpakking
  - standvast na het mengen van component A en B
  - slag- en stootvast
  - bevat geen siliconen of isocyanaten

**Technische gegevens**

Eigenschappen*	
Basis component A & B	epoxy & fenol
Verwerkingstijd (23 °C, 50% RV)	≈ 8 minuten
Verwerkingstemperatuur (min./max.)	+10 °C / +35 °C
Hardheid in Shore D	≈ 65
Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)	≈ 13 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	≈ 80%
Temperatuurbestendigheid (min./max.)	-5 °C / +100 °C
Kleuren (standaard)	grijs
Verpakking	duokoker 50 ml (verpakking bevat 24 stuks)
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking, indien beschermd tegen vocht en direct zonlicht
Opslagtemperatuur (min./max.)	+10 °C / +25 °C

\* *Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.*

- Apparatuur**
- SABA Mixer gun 2C voor 50 ml
  - spatel

**Verwerking**

**Vorbereiding:** Hechtvlakken moeten vormvast, droog, homogeen en vrij zijn van vet, olie, stof en losse delen. De voegen dienen minimaal 5 mm breed en 10 mm diep zijn.

**Hechtoppervlak voorbehandeling:** Ontvet de hechtoppervlakken met Sabaclean 22 en laat goed uitdampen. Breng buiten de hechtvlakken tape aan om onnodig schoonmaakwerk te voorkomen.

**Aanbrengen:** Verwijder de afsluitdop van de duokoker, plaats de koker in de mixer gun en spuit materiaal uit, totdat beide componenten egaal uitstromen. Plaats hierna de mixer nozzle en spuit het eerste gedeelte uit om een goede menging zeker te stellen. Vervolgens de voegmassa vloeïend en aaneengesloten zonder luchtinsluiting in de voeg spuiten. Begin altijd op de bodem van de voeg en vul de voeg van onder naar boven toe.

**Afwerking:** Werk de massa af met in zeepwater gedrenkt gereedschap, gebruik uitsluitend neutrale en zuurvrije zeep, bijvoorbeeld Sabafinish. Verwijder het tape direct na het afwerken.

**Uithardingsmechanisme:** De snelheid van uitharding is afhankelijk van temperatuur. Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen verloopt de uitharding trager. De verwerkingstijden worden bij +30 °C de helft korter en bij +10 °C ongeveer verdubbeld.

**Reiniging:** Niet uitgehard materiaal kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sabaclean 22. Uitgehard materiaal dient mechanisch verwijderd te worden.

#### Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

#### Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA-kantoor.

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor	T: +31 (0)315 65 89 99 E: <a href="mailto:sabadinxperlo@saba-adhesives.com">sabadinxperlo@saba-adhesives.com</a>
SABA Polska Sp. z o.o.	T: +48 (0)61 66 45 125 E: <a href="mailto:sabapolska@saba-adhesives.com">sabapolska@saba-adhesives.com</a>
SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH	T: +49 (0)2871 29 24 00 E: <a href="mailto:sababocholt@saba-adhesives.com">sababocholt@saba-adhesives.com</a>

#### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo  
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • [info@saba-adhesives.com](mailto:info@saba-adhesives.com) • [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com). Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2020/11/02, hiermee vervallen alle eerdere versies