

PU Multi Primer FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een sneldrogende 1-component voorstrijkmiddel op basis van polyurethaan.

TOEPASSING

Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 4 CM-procent (cementdekvloeren met vloerverwarming: 3 CM-procent). Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.

De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen en stofzuigen, bouwresten verwijderen. Anhydritevloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hardsteen en tegelvloeren opschuren of grondig reinigen met CITRONEL. Maximale CM-vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn: Beton- en cementdekvloer binnen, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%. Anhydritevloeren binnen, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%. Anhydritevloeren binnen, met vloerverwarming, 0,3 CM%.

VERWERKING

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Verpakking voor gebruik goed schudden en aansluitend het product met een veloursroller gelijkmatig en dun opbrengen. Indien de ondervloer geen oneffenheden vertoont kan ook een lamsvachroller gebruikt worden. Plasmavorming vermijden. Voor blokkering van capillair optrekkend vocht of restvocht in beton- of cementvloeren moet na uitharding van de eerste laag altijd kruislings en binnen 24 uur een tweede laag worden aangebracht. Bij gebruik van EGALINE 12 dient er een derde laag PU MULTI PRIMER aangebracht te worden en afgewerkt te worden met vuur gedroogd kwartszand (zie doc. blad EGALINE 12).

EIGENSCHAPPEN

Vochtscherm tot ca. 4 CM %. Universeel toepasbaar. Korte droogtijd. Zeer laag verbruik. Inzetbaar voor vloerverwarming.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: polyurethaan.
Kleur	: licht bruin.
Verwerkingstemperatuur	: + 10 tot + 30° C.
Soortelijk gewicht	: 1,0 kg/m ³ .
Verbruik	: ca. 6-10 m ² /liter.
Uithardingstijd	: 90 minuten.

REINIGEN

Gereedschappen reinigen met CLEANER CS60®.

HOUDBAARHEID

Koel en droog bewaren. In gesloten verpakking ca. 6 maanden houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken.

VERPAKKING

5 liter blik.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES