

OKOUMÉ GARANT (10 JAAR) - FSC®

TOEPASSING

Allerhande timmerwerk buiten, gevelwerk, luifels, boeiboorden, dakkappen, enzovoort.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en afwerkingsklasse D (met verf afgewerkt).



KWALITEIT:

B/BB

VERLIJMING:

WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT

ca. 500 kg/m³

AFMETINGEN

Okoumé Garant:

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1830 mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
2150 x 950/1000 mm: 40 mm
2350 x 950/1050 mm: 40 mm

Okoumé Garant met FSC®:

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x 950/1000 mm: 40 mm
2350 x 950/1050 mm: 40 mm

Okoumé multiplex van een mooie kwaliteit, watervast verlijmd en geproduceerd onder KOMO. De plaat is bij uitstek geschikt voor gebruik in het Nederlandse klimaat.

Door de fijnnervigheid en het relatief lage soortelijk gewicht, kan okouémultiplex uitstekend worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect afwerken.

Alleen op bestelling en met grotere volumes:

Okoumé Garant: 3100 x 1220 mm

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. De garantievoorwaarden zijn beschreven op het garantiecertificaat.

BUITEN

CERTIFICATEN

✓ FSC® Zie afmetingen
○ PEFC

✓ CE 2+
✓ KOMO
✓ GARANTIE

EXTERIOR



International Plywood



www.internationalplywood.nl

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN MULTIPLEX IN BUITENTOEPASSING



Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/ VVNH

JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):

DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.



ALTIJD DROOG VERWERKEN!



- Gebruik scherp gereedschap. Montage met RVS-schroeven.

4-zijdige ondersteuning¹

Dikte	Opp.	Maximale regelafstand
10 mm	0,71 m ²	1250 x 570 mm
12 mm	1,08 m ²	1250 x 860 mm
15 mm	1,44 m ²	1250 x 1155 mm
18 mm	2,29 m ²	1250 x 1835 mm





2-zijdige ondersteuning¹

Dikte	Maximale regelafstand
10 mm	500 mm
12 mm	600 mm
15 mm	700 mm
18 mm	800 mm



¹In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale doorbuiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter.

BIJ VERWERKING AAN DE GEVEL:


ZORG VOOR VENTILATIE EN DILATATIE!



BESCHERM TEGEN VOCHTINDRINGING:



RANDAFWERKING VÓÓR MONTAGE: DICHT GAPS, SEAL DE RANDEN



- Rond randen af voor schilderen

OPPERVLAK:

- PLATEN MOETEN DROOG ZIJN.
- DICT SCHROEFGATEN
- KIES EEN VOCHTREGULEREND VERFSYSTEEM.
- ONTVETTEN, SCHUREN, STOFVRIJ MAKEN, SCHILDEREN.

MINIMAAL 2X AFLAKKEN voor voldoende droge verflaagdikte rondom.

ALGEMEEN VERFADVIES:

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag uw verfleverancier om advies.

ONDERHOUD:

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

GARANTIE:

Om in aanmerking te komen voor garantie is het nodig dat het juiste plaatmateriaal op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Volg de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/VVNH. Download de pdf op het kenniscentrum van www.internationalplywood.nl.



International Plywood

www.internationalplywood.nl

tel. 0183 353 000