

TECHNISCHE GEGEVENS nr.205



Snelgrond

voor binnen en buiten

I. Materiaal

einZA Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf, welke goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. einZA Snelgrond is uitstekend geschikt voor het gronden van houten gevelementen o.a. bij hoogbouw. De snelle droging van einZA Snelgrond bespaart tijd en verplaatsingskosten van klim- en steigermateriaal; is dus zeer efficiënt in gebruik.

einZA Snelgrond is reeds na 1 à 2 uur overschildbaar. Is zeer weervast; 2 aangebrachte lagen einZA Snelgrond kunnen ongeveer 1 jaar onafgewerkt blijven. einZA Snelgrond is ideaal voor objecten waarbij een snelle afwerking gewenst is.

Soort materiaal	sneldrogende grondverf voor buiten, op alkydharsbasis
Toepassing	goed hechtende grondverf op nieuw houtwerk en reeds eerder geschilderde ondergronden
Kleuren	wit en grijs
Glansgraad	mat
Dichtheid	ca. 1,35 = 1.350 g/l
Bindmiddel	speciale alkydhars
Temperatuurbestendig	tot 180 °C
Verpakkingsmaten	2,5 l - 750 ml

II. Eigenschappen en verwerkingsvoorschriften

Dekking	goed
Vloeiing	goed
Weerbestendigheid	zeer goed, op schone- en droge ondergronden
Hechting	zeer goed
Verdunning:	
bij kwastverwerking	terpentine
bij spuitverwerking	xyleen of nitro-verdunning (thinner)
Kwasten	met een soepele langharige kwast vlot opzetten, daarbij uitstrijken vermijden
Rendement	ca. 16 - 18 m ² /l bij een droge laagdikte van 25 µm, afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode.
Droogtijden (20 °C, 65 -75% rel. luchtvl., 25 µm drooge verffilm)	Na ca. 15 min. stofdroog; na ca. 30 min kleefvrij
Overschildbaar	na 1 à 2 uur met alkydharsverven
Verwerkingsvoorschriften	niet verwerken bij temperaturen beneden +5 °C of boven +30 °C.
Houdbaarheid	tenminste 1 jaar, in gesloten originele verpakking. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.
Reiniging van het gereedschap	wasbenzine

z.o.z.!

III. Systeemopbouw resp verwerking

A. Snel drogende grondverf voor nieuw hout:

- Houtsoorten van duurzaamheidsklasse III, IV en V impregneren met een Bläueschutz
- Rondom gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine
- Schuren, spijkergaten dichten, etc.
- 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen

B. Snel drogende grondverf voor onderhoudswerk:

- Niet intacte verflagen resp. onvoldoende hechtende verflagen, volledig verwijderen d.m.v. afbranden of schuren.
- Losse kitresten verwijderen.
- Nog goed hechtende oude verflagen grondig schuren.
- Kaalgekomen houtwerk grondig reinigen en gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine.
- Schuren, spijkergaten afstoppen, etc.
- 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen.

IV. Veiligheidsaanduidingen en codering

Vlampunt	boven 24 °C
Gevarenklasse volgens VbF	niet van toepassing

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen. Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-veiligheidsblad volgens (EG)wetgeving nr.1907/2006, alsmede in het veiligheidsblad naar CLP-voorschrift volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

De bladen zijn op ieder moment afroepbaar op www.einzA.com, of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

VOS-gehalte naar categorie II der VOS-richtlijn 2004/42/EG

VOS-grenswaarde naar categorie II (sub. i) - Lb: max. 500 g/l naar fase II (2010)

VOS-gehalte van einzA Snelgrond: < 500 g/l.

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der onderzoekstechnieken en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethode zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 07/2016; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.