

Steriele neopreen wegwerphandschoenen, ontworpen voor gebruik in aseptische en klasse 100 (ISO 5)/klasse A cleanroomomgevingen.

- **Verbeterde duurzaamheid:** TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 steriele wegwerphandschoenen hebben een unieke neopreen samenstelling, wat resulteert in een grotere duurzaamheid en perforatieweerstand.
- **Minder risico op allergieën:** Deze neopreen handschoenen zijn ontworpen voor aseptische omgevingen en bevatten geen latexproteïnen en chemische versnellers. Ze voorkomen het risico op allergieën en gevoeligheden van Type I en Type IV.
- **Verbeterde functies:** Hun manchet met kralen, ontworpen met SUREFIT™ Cuff Roll-Down Technology, voorkomt dat manchetten afrollen, waardoor ze langer gedragen kunnen worden.
- **Verhoogde bescherming:** Deze neopreen handschoenen zijn niet alleen robuust, ze zijn ook zeer goed bestand tegen chemische spatten en beschermen de handen tegen diverse gevaren.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Neopreen samenstelling:** Uitstekende perforatieweerstand
- **SUREFIT™ Technologie:** Minder risico op afrollen van de manchet
- **Latexvrij, zonder chemische versnellers:** Allergierisico's type I en type IV geëlimineerd

Sectoren

- Farmaceutische productie
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Productie binnen de biotechnologie
- omgevingen
- Productie en productie

Aanbevolen voor

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Aseptisch afvullen en etiketteren



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Groen
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Recht, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Wet- en regelgeving	21 CFR § 820 Kwaliteitssysteemvoorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015, Categorie III, UKCA
Verpakking	1 paar per binnenwikkel; één binnenwikkel per slim pack; 25 smart packs per binnenzak; 2 binnenzakken per buitenzak; 4 buitenzakken per gevoerde doos; 200 paar per karton
Opslag	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Land van oorsprong	Maleisië
Beschikbare maten	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Internal Glove Surface	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO klasse 5 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	5 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	• Geen



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell

Fysieke eigenschappen									Testmethode
Maten	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420/ASTM D3767
Lengte (mm/inch)	295/11,6								
Palmbreedte (mm/in)	73/2.87	78/3.07	84/3.31	90/3.54	96/3.78	103/4	109.5/4.3	117/4.6	
Vrij van gaatjes	AQL 0,65								EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	≤ 3500								IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.19 / 7.5								EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.21 / 8.27								EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.15/5.9								EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17								ASTM D412-06a
Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering	12								ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9								EN 455-2
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	9								EN 455-2

BESTELINFORMATIE

MAAT	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NABESTELNR.	73701055	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING



Technologie



ProCleanroom
shop@procleanroom.com
+31(0)40 209 40 24