

PRODUCT PROFIEL



GELPOLISH

TopSpeed



WAT IS HET:

- Een kristalheldere, 'soak-off' hoogglans topcoat die uithardt onder zowel UV, LED als CCFL licht. Hard uit zonder een plaklaag na te laten.
- Vloeibare consistentie met zelf egaliserende verwerking.

WAT DOET HET:

- TopSpeed egaliseert het oppervlak en camoufleert oneffenheden.
- Geeft het nageloppervlak een blijvende hoogglans.
- TopSpeed is afweekbaar met Nailit's LiftOff remover.
- Te gebruiken over 'just Nailit gelpolish' en elk kunstnagelsysteem (acryl, gel, gelpolish).

WAAR HEB JE HET VOOR NODIG:

- Voor een snelle, gladde afwerking van het nageloppervlak met een blijvende hoogglans.
- Ter bescherming van, en een lange houdbaarheid van 'just Nailit gelpolish'.
- Ideaal bij het vastzetten van nagelaccessoires.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN:

Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate;

Draagt zorg voor het uithardingsproces van het acrylaat en veroorzaakt kruislinks.

Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone;

Wordt gebruikt als foto-initiator in UV-uithardingstechnologieën, om radicale polymerisatie te initiëren van onverzadigde oligomeren/acrylaten na blootstelling aan UV-licht.

Isobornyl Methacrylate;

Methacrylaat ester monomeren worden gebruikt in kunstnagelproducten. Methacrylaat ester monomeren zijn relatief kleine chemische verbindingen. Ze worden geproduceerd door methacrylzuur te laten reageren met de juiste alcohol. Veel van de methacrylaat ester monomeren worden ook in de tandheelkunde gebruikt als harsen, kleefstoffen en restauratiematerialen.

Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate;

Dit is een vloeistof van UV-initiator, geschikt voor systemen met een geurloze en anti-vergelingsformule.

INGREDIËNTEN LIJST:

Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, HEMA, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Violet 2. May contain: Isobornyl Methacrylate, Hydroxypropyl Methacrylate, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, Trimethylolpropane Triacrylate

BESCHIKBARE INHOUDSMATEN:

10ml/0.33fl.oz

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Één laag afwerking over 'just Nailit gelpolish'.
- Bij een afgewerkte kunstnagel is vooraf opruwen met 180 grit noodzakelijk. Maakt het krasvrij maken van het nageloppervlak overbodig.
- Zorg voor een stof- en vetvrij oppervlak tijdens applicatie.
- Kan rechtstreeks op de reeds uitgeharde plaklaag van 'just Nailit gelpolish' aangebracht worden.
- Hard TopSpeed vervolgens uit; UV-licht = 2 min., LED-licht = 30 sec., CCFL-licht = 1 min.
- Laat geen plaklaag achter na uitharding.