

PRODUCT PROFIEL

just Nailit™
GELPOLISH

GELPOLISH

Jungle Chameleon Tops



WAT IS HET:

- Een holografische, 'soak-off' design topcoat die uithardt onder zowel UV, LED als CCFL licht. Hard uit zonder een plaklaag na te laten.
- Vloeibare consistentie met zelf egaliserende verwerking.

WAT DOET HET:

- Jungle topcoat egaliseert het oppervlak en camoufleert oneffenheden.
- Geeft het elke gekozen basiskleur een holografisch effect.
- Jungle topcoat is afweekbaar met Nailit's LiftOff remover.
- Te gebruiken over 'just Nailit gelpolish' en elk kunstnagelsysteem (acryl, gel, gelpolish).

WAAR HEB JE HET VOOR NODIG:

- Voor een snelle, gladde afwerking van het nageloppervlak met een holografisch resultaat.
- Ter bescherming van, en een lange houdbaarheid van 'just Nailit gelpolish' met een design effect.
- Keuze uit vier designkleuren: Macaw = rood, Monsoon = blauw, Canopy = groen, Lagoon = paars.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN:

Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate;

Draagt zorg voor het uithardingsproces van het acrylaat en veroorzaakt kruislinks.

Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone;

Wordt gebruikt als foto-initiator in UV-uithardingstechnologieën, om radicale polymerisatie te initiëren van onverzadigde oligomeren/acrylaten na blootstelling aan UV-licht.

Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate;

Dit is een vloeistof van UV-initiator, geschikt voor systemen met een geurloze en anti-vergelingsformule.

Notitie:

Jungle Chameleon Tops zijn zeer licht gevoelig, houd ze daarom tijdens het werken verwijderd van het directe en indirecte lichtschijnsel van de UV of LED lamp. Ook zonlicht en fel daglicht kan de Jungle Chameleon Tops tot uitharding activeren.

INGREDIËNTEN LIJST:

Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, HEMA, Trimethylolpropane Triacrylate, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, Chameleon powder.

BESCHIKBARE INHOUDSMATEN:

10ml/0.33fl.oz

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Één laag afwerking over 'just Nailit gelpolish'.
- Bij een afgewerkte kunstnagel is vooraf opruwen met 180 grit noodzakelijk. Maakt het krasvrij maken van het nageloppervlak overbodig.
- Zorg voor een stof- en vetvrij oppervlak tijdens applicatie.
- Kan rechtstreeks op de reeds uitgeharde plaklaag van 'just Nailit gelpolish' aangebracht worden.
- Hard Jungle topcoat vervolgens uit; UV-licht = 2 min., LED-licht = 30 sec., CCFL-licht = 1 min.
- Laat geen plaklaag achter na uitharding.