




# VLOERLAK PU



## VERFTECHNISCH ADVIES

Vloerlak PU onder andere toepassen op;

- Houten vloerdelen.
- Houten trappen.
- Houten tafelbladen.
- Houten deuren en lambriseringen.

### Nieuw hout;

Het nieuwe hout primeren met een laag Koopmans Grondverf.

Vervolgens licht schuren met fijn schuurpapier of ScotchBrite. (let op, lagen niet doorschuren)

De ondergrond voorlakken met Vloerlak PU.

De ondergrond aflakken met Vloerlak PU.

### Bestaand hout:

Oude verflagen volledig verwijderen tot gaaf blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Eerder met Vloerlak PU behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren, na reiniging met P.K. Cleaner, ontdoen van de slecht hechtende lagen tot blank hout is verkregen.

Deze kale delen primeren in de gewenste kleur met Koopmans Grondverf.

Vervolgens licht schuren met fijn schuurpapier of ScotchBrite. (let op, lagen niet doorschuren)

De ondergrond voorlakken met Vloerlak PU.



De ondergrond aflakken met Vloerlak PU.

### Aandachtspunt:

Door het volledig verwijderen van oude verflagen wordt het mooiste resultaat bereikt.

Restanten van oude verflagen kunnen zichtbaar blijven onder de nieuwe verflagen door verschillen in vulling en structuur.

De overgangen tussen de kale delen en de oude verflagen altijd tot nul wegschuren om een zo min mogelijk zichtbare overgang te creëren.





# VLOERLAK PU

Vloerlak PU is een zeer sterke, slijtvaste oplosmiddelhoudende verf voor houtwerk binnen voor het dekkend afwerken van o.a. houtenvloerdelen, houtentrappen, deuren, lambriseringen en tafelbladen enz.

- **Uitstekende slijtvastheid.**
- **Goede dekking.**
- **Makkelijk verwerkbaar.**
- **Goed reinigbaar.**

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

Polyurethaan Alkydhars.

### DICHTHEID 20 °C

ca. 1,29 kg/dm<sup>3</sup>

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 67 vol%

### GLANSGRAAD

Zijdeglans

### KLEUREN

Wit en kleuren via het Koopmans Colourimpression kleurenmengstelsel.

### LAAGDIKTE

ca. 35 micrometer droog

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

750 ml verpakt per 3 stuks.

2,5 liter verpakt per 2 stuks.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## VERWERKING

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

### VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwast of roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddel houdende verven.

Vooraf aan het verwerken dient de verf krachtig te worden doorgeroerd, bij voorkeur machinaal gedurende enkele minuten.

*NB: wanneer de zijdeglans verf onvoldoende wordt geroerd blijft een deel van het matteringspreparaat op de bodem van het blik liggen waardoor glansverschillen kunnen ontstaan in het eindresultaat.*

### RENDEMENT

ca. 12 m<sup>2</sup> per liter.

*NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.*

### DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

*NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de temperatuur en aangebrachte laagdikte.*

*Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.*

### VERDUNNING

De lak niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentine toevoegen.

### REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentine.

*NB: Reinigingsvloeistof opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.*

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

