

# Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans



januari 2019

## ALGEMEEN

Omschrijving	Lak en grondverf in één. Voor binnen en gebaseerd op een gemodificeerde alkydhars.
Gebruiksdoel	Schilderen van wandtegels.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extreem slijtvast</li><li>• Geen grondverf nodig</li><li>• Extra dekkend</li><li>• Goede hechting</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li></ul>
Kleur	Kant-en-klaar in Wit en RAL 9010. Ook in vrijwel elke kleur te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Zijdeglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Algemeen Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.</p> <p>Afwerken Twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Algemeen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.</p> <p>Bijwerken Kale delen eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans in de huidige laagdikte.</p> <p>Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans.</p>
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Algemeen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.</p> <p>Bijwerken Kale delen eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans in de huidige laagdikte.</p> <p>Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegels Zijdeglans.</p>

## VERWERKING

Gereedschap	Kwast en roller geschikt voor het schilderen van terpentijn verdunbare (alkyd) verf.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Verf in een mooie laagdikte aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

# Histor Perfect Finish Wandtegels

## Zijdeglans



januari 2019

### VERWERKING

Rendement

#### Theoretisch rendement

Ca. 16 m<sup>2</sup>/l. Zie ook de informatie op de bus.

#### Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

### DROGING

Stofdroog

Na ca. 8 uur.

Schuurbaar

Na ca. 24 uur

Overschilderbaar

Na ca. 24 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

### REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met terpentine.

Gereedschap

Met terpentine schoonmaken. Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic.

Droge verflaag

Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en  
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.

Verpakking

0,75 liter.

Veiligheidsgegevens en  
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail [Info@histor.nl](mailto:Info@histor.nl), [www.histor.nl](http://www.histor.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.