

# Indeko-plus Premium

Uitzonderlijk presterende muurverf, minimale emissie en oplosmiddelvrij, voor binnen.



## Materiaal

Toepassing	Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus Premium heeft een dubbele dekkraft (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur.  Indeko-plus Premium is bijzonder geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden. Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafés, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met Indeko-plus Premium omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ minimale emissie</li> <li>■ conserveermiddelvrij</li> <li>■ vrij van foggingactieve substanties</li> <li>■ met water te verdunnen</li> <li>■ milieuvriendelijk en reukarm</li> <li>■ eenvoudig bij te werken</li> <li>■ dubbeldekkend</li> <li>■ extreem wit</li> <li>■ enigszins vullend</li> <li>■ vergeelt niet</li> <li>■ gemakkelijk te verwerken</li> <li>■ waterdampdoorlatend, <math>\mu_d</math> waarde &lt; 0,1 m</li> </ul>
Materiaalbasis	Acrylaatsdispersie.
Verpakking	■ 10 liter
Kleur	Wit en RAL 9010
Glansgraad	Mat conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014
Opslag	Koel, maar vorstvrij opslaan.
Technische eigenschappen	<p><b>Conform DIN EN 13 300:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Natteslijtage: Klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)</li> <li>■ Dekking: Klasse 1, bij een verbruik van 8 m<sup>2</sup>/l of 125 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Maximale korrelgrootte: fijn (&lt; 100 <math>\mu</math>m)</li> <li>■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Vastestofgehalte: 59,5 - 60%</li> </ul>



Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	-	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

## Verwerking

Geschikte ondergronden  
Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

### Minerale pleisterlagen

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

### Gips- en spuitpleisters

Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

### Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim decor.

### Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

### Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

### Cellenbeton

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

### Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

### Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

### Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol TiefGrund TB.

### Ongeschilderd ruhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol TiefGrund TB.

### Oppervlakken met schimmel

Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen

### Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

### Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkoordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingmethode	Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparaat.  <b>Airless spuitapparaat:</b> Spuihoek: 50° Nozzle: 0,018-0,021" Druk: 150-180 bar Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Opbouw van het verfsysteem	Een volle, gelijkmatige laag Indeko-plus Premium aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.  Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Verbruik	Ca. 7 m <sup>2</sup> /L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Attentie	Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparaat goed doorroeren. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Arbo wetgeving naleven. Zorg voor goede ventilatie. In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

## Verwijzingen

Certificaat	Het zonder bezwaar binnen toepassen van Indeko-plus is door het Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Instituut (WKI) beoordeeld en met het TÜV Gütezeichen "schadestoffgeprüft" onderscheiden. Op verzoek wordt hiervan een kopie verstrekt.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<b>Conform EU-richtlijn Enkel voor professioneel gebruik</b>  Buiten bereik van kinderen houden. Damp en spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.  In geval van accidentele indigestie, contacteer het Antigifcentrum 070/245 245.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: polyvinylacetaatdispersie, titaandioxyde, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddel.
Servicecentrum	<b>DAW Belgium B.V.</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

## Technische informatie nr. 310A · Edition: 03-2020

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl  
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be