



PARKETLAK PU



VERFTECHNISCH ADVIES

Parketlak PU onder andere toepassen op;

- (hard)Houten parketvloeren.
- (hard)Houten trappen.
- Houten tafelbladen.
- Houten meubelen.

Nieuw hout;

Het nieuwe hout primeren met een laag Parketlak PU.

Vervolgens licht schuren met fijn schuurpapier of ScotchBrite. (let op, lagen niet doorschuren)

De ondergrond voorlakken met Parketlak PU.

De ondergrond aflakken met Parketlak PU.

Bestaand hout:

Oude laklagen volledig verwijderen tot gaaf blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Eerder met Parketlak PU behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren, na reiniging met P.K. Cleaner, ontdoen van de slecht hechtende lagen tot blank hout is verkregen.

Deze kale delen eventueel op de gewenste kleur brengen met Houtlak PU al naar gelang de gewenste kleursterkte.

Vervolgens licht schuren met fijn schuurpapier of ScotchBrite. (let op, lagen niet doorschuren)

De ondergrond voorlakken met Parketlak PU.


De ondergrond aflakken met Parketlak PU.

Aandachtspunt:

Door het volledig verwijderen van oude laklagen wordt het mooiste resultaat bereikt.

Restanten van oude laklagen zullen, door kleurverschil ten opzichte van de kaal gemaakte delen, na het opnieuw lakken van het object altijd zichtbaar blijven.

Donkere houtsoorten eerst afwerken met hoogglans en alleen op de laatste laag zijdeglans toepassen





PARKETLAK PU

Parketlak PU is een supersterke, slijtvaste en sneldrogende lak voor houtwerk binnen voor het afwerken van (blank)hout zoals o.a. parketvloeren, trappen, meubelen deuren en tafelbladen.

- Uitstekende slijtvastheid.
- Goed reinigbaar oppervlak.
- Sneldrogend.
- Niet geschikt voor kurkparket.

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Urethaan Alkydhars.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,92 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

hoogglans ca. 53 vol%

zijdeglans ca. 43 vol%

GLANSGRAAD

Zijdeglans en Hoogglans

KLEUREN

Kleurloos.

LAAGDIKTE

ca. 30-35 micrometer droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 250ml, 750 ml en 2,5 liter.

250 ml verpakt per 3 stuks.

750 ml verpakt per 3 stuks.

2,5 liter verpakt per 2 stuks.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

Let op:

Donkere houtsoorten altijd eerst met hoogglans afwerken en alleen de laatste laag zijdeglans toepassen.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwast of roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddel houdende verven.

Vooraf aan het verwerken dient de lak krachtig te worden doorgeroerd, bij voorkeur machinaal gedurende enkele minuten.

NB: wanneer de zijdeglans lak onvoldoende wordt geroerd blijft een deel van het matteringpreparaat op de bodem van het blik liggen waardoor glansverschillen kunnen ontstaan in het eindresultaat.

RENDEMENT

ca. 9-10 m² per liter.

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 1 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte. Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De lak niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentine.

NB: Reinigingsvloeistof opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

