



Jachtlak

TM-nummer: 609
Revisiedatum 08-04-2015
Versie: 02



Duurzame blanke jachtlak voor zoet en zout water

Hydrant Jachtlak is een luchtdrogende blanke vernis die speciaal is ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is een hoge mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeijing. Hydrant Jachtlak heeft een bolle hoogglans met een goede vulling. Hydrant Jachtlak is zeer geschikt voor gebruik boven de waterlijn bij zowel zoet als zout water. Door de goede mechanische belastbaarheid is ook het inzetten op plaatsen waar gelopen wordt, zoals een gangboord of bovendek, mogelijk.

Voorbehandeling

Reeds geschilderde oppervlakken:

In goede staat:

Reinigen met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Vervolgens machinaal schuren met schuurpapier in de grofte P320-400. Beschadigingen in de oude laklaag vooraf goed schuren. Zorg er hierbij voor dat de overgangen van de bestaande laklagen naar de kale ondergrond zo goed mogelijk zijn weggeschuurd.

In slechte staat:

Verwijder alle vorige lagen en breng de juiste voorlak aan op het oppervlak.

Kaal hout;

Voorbehandelen met Hydrant Jachtlak.

Op de bijgewerkte beschadigingen - kale delen tenminste 2 voorlaklagen aanbrengen, tussentijds licht schuren met Scotch Brite of fijn schuurpapier grofte P280-P320. Schuur de voorlaklagen en de oude geschuurde laklagen nogmaals glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder het stof met een kleefdoek.

Afwerking

Nieuwe houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag Hydrant Jachtlak aanbrengen, maximaal 2% verdund met Hydrant Synthetische Verfverdunding. Tussen de eerste en de tweede laag licht

schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van minimaal P280. Vervolgens 2 tot 4 maal aflakken met een volle laag (onverdunde) Hydrant Jachtlak.

Tussen de eindlagen is heel licht schuren met Scotch Brite Ultra fine of schuurpapier P320-P400 aan te bevelen voor een optimaal resultaat.

Verwerking

Hydrant Jachtlak is uitstekend te verwerken met een goed gevulde platte verniskwast. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

Kleur en Verpakking

Hydrant Jachtlak blank is verkrijgbaar in 250ml, 750ml en 2,5 liter verpakkingen.

Tips

- Voor gebruik grondig doorroeren
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden. Voorkom extreem vochtige omstandigheden, boven 85% relatieve vochtigheid. Niet laat op de dag aanbrengen, condens tijdens de nacht kan blind slaan (wit uitslaan) veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Producttemperatuur dient minimaal 15°C te zijn. Wanneer de luchttemperatuur 3°C warmer is als de ondergrondtemperatuur ontstaat de kans op condensvorming. Hierdoor wordt de hechting van de verflaag negatief beïnvloed.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.





HYDRANT

Vernissen

Jachtlak

TM-nummer: 609
Revisiedatum 08-04-2015
Versie: 02

Productomschrijving:

Een duurzame luchtdrogende vernis voor alle houtsoorten.

Toepassing:

Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.

Voornaamste kenmerken:

Hoogglanzend, zeer duurzaam, watervast en zowel voor gebruik op zoet en zout water



EIGENSCHAPPEN

Basis: Alkydhars en urethaan-alkydhars

Kleur: Blank

Dichtheid 20°C: 0,94 kg/dm³

Laagdikte: 30 µm droog

Droogtijd: Bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog na ca. 2 uur

Kleefvrij na ca. 5 uur

Overschilderbaar: Na 24 uur

Glans: Hoogglanzend

Vastestofgehalte: Ca. 52 vol%

Theor. rendement: 17 m² per liter bij 30 µm droog

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

VERWERKING

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%

Reinigingsverd.: Hydrant Synthetische Verfverdunding

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast/roller

Verdunding: 0-2% Hydrant Synthetische Verfverdunding

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming: Draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming: Draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRIJK.

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NET AAN ARBO