

Brander Haftgrund

| | |
|------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Grondeermiddel voor binnen op basis van acrylaatdispersie. |
| GEBRUIKSDOEL | Het gronderen van licht tot sterk zuigende minerale ondergronden om glansbontheid te voorkomen. Het vastzetten van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">• Optimale impregnering.• Kleurloos• Overschilderbaar met dispersieverven• Niet verzeepbaar• Waterdampdoorlatend• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l) |
| KLEUREN EN GLANS | Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat. |
| VERPAKKING | Flacon van 1 liter. Jerrycan van 5 liter. |
| BASISGEGEVENS | Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 17 gew.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 8 uur |
| RENDEMENT | Verdund (op normaal zuigende ondergronden) Afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² /liter, waarbij 1 liter verdund product bestaat uit 200 ml Brander Haftgrund Universal en 800 ml leidingwater. Onverdund (op sterk zuigende ondergronden) Afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² /liter. |
| ONDERGROND-CONDITIES | Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3% als afgewerkt wordt met spuit- of sierpleister en max. 4% als afgewerkt wordt met muurverf. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. Zie ook Brander Informatieblad 1391. |

Brander Haftgrund

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Zuigende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Voorstrijken met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'instructies voor gebruik').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

Ondergrond behandeld met niet wasbare muurverflagen

- Bestaande niet wasbare muurverflagen (veegvast) zoveel mogelijk verwijderen.
- Hierna de poederende restanten fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'instructies voor gebruik').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Kwast

Schone langharige kwast.

Verdunning

| | Brander Haftgrund | leidingwater |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| zuigende ondergrond | 1 volumedeel | 4 volumedelen |
| sterk zuigende ondergrond | onverdund | |
| licht poederende ondergrond | 1 volumedeel | 4 volumedelen |

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Haftgrund.

HOUDBAARHEID

ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.