

ALGEMEEN

Omschrijving	Luchtrogende blanke lak op basis van een houtoliefenol-alkydhars.
Gebruiksdoel	Het blank afwerken van hout buiten en de houten opbouw van boten. Boven de waterlijn Ook geschikt voor o.a. houten kozijnen, deuren en betimmeringen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Diep hoogglans effect• Water- en weerbestendig• Extreem duurzaam• UV-bestendig• Vloeit mooi uit• Extra hoge kwaliteit
Kleur	Kleurloos De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
Glans	Hoogglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p>Eerste laag Het onbehandelde hout eerst behandelen met Rambo Impregnant of een dunne laag Pantser Jachtlak Hoogglans Transparant om zuiging weg te nemen en kleurbontheid te voorkomen.</p> <p>Afwerken Minimaal 2 lagen Pantser Jachtlak Hoogglans Transparant aanbrengen. Houtporiën kunnen worden gevuld door direct in de natte verdunde eerste laag te schuren met waterproof schuurpapier en vervolgens "af te messen" met een plamuurmes.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p> <p>Afwerken Minimaal 1 laag Pantser Jachtlak Hoogglans Transparant aanbrengen.</p>

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat	Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant of behandelen met een dunne laag Pantser Jachtlak Hoogglans Transparant. Afwerken Minimaal 2 lagen Pantser Jachtlak Hoogglans Transparant aanbrengen. Houtporiën kunnen worden gevuld door direct in de natte verdunde eerste laag te schuren met waterproof schuurpapier en vervolgens "af te messen" met een plamuurmes.
Belangrijke aanwijzing	Een kleurloos verfsysteem heeft meer controle en onderhoud nodig dan een dekkend verfsysteem.
Onderhoudstermijnen	Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

VERWERKING

Gereedschap	Varkensharen kwast en/of een velvet roller.
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 17 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 4 uur.
Kleefvrij	Na ca. 6 uur.
Schuurbaar	Na ca. 24 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 24 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halfege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.25 liter; 0.75 liter; 1.25 liter;
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.