

ALGEMEEN

Omschrijving	Luchtdrogende, dekkende beits op basis van gemodificeerde high solid alkydhars.
Gebruiksdoel	Voor het gronden, voorlakken en aflakken van houtwerk aan huizen zoals kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen en daklijsten.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede vloeiing• Weerbestendig• Uitstekende buiten duurzaamheid• Goed laagdikte bereik• Uitstekende dekking• Vochtregulerend
Kleur	8 dekkende kleuren.
Glans	Hoogglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p>Gronden 1 laag Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans of Rambo Grondverf Buiten Dekkend aanbrengen</p> <p>Repareren Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen bijwerken met Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans of Rambo Grondverf Buiten Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p>Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p> <p>Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen.</p>

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen
in slechte staat

Voorbehandelen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.

Gronden

Kaal hout gronden met Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans of Rambo Grondverf Buiten Dekkend.

Afwerken

1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen.

Onderhoudstermijnen

Beschermingsduur is mede afhankelijk van:

Kwaliteit van de ondergrond.
Uitvoering van het schilderwerk.
Intensiteit van belasting en onderhoud.

VERWERKING

Gereedschap

Varkensharen kwast en/of velvet roller.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Temperatuur

Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Rendement

Praktisch rendement:

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement:

Ca. 16 m²/l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING

Stofdroog

na ca. 2 uur.

Kleefvrij

na ca. 4 uur.

Schuurbaar

na ca. 16 uur.

Overschilderbaar

na ca. 16 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

Droogtijden

De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.

Gereedschap

Met terpentine schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.

Droge verflaag

Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

**Houdbaarheid en
bewaarcondities**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Verpakking

0.75 liter; 2.5 liter

Vloeistofdikte

Gereed voor verwerking.

**Veiligheidsgegevens en
afvalbehandeling**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.