

## Pantserbeits Schuur & tuinhuis dekkend



Februari 2016

### KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Transparante lak voor buiten op basis van een gemodificeerde acrylhars.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het afwerken van alle type hout soorten
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Snelle droging</li><li>• Geurarm</li><li>• Goede dekking</li><li>• Accentueert de nerftekening van het hout</li><li>• Zeer elastisch door goede indringing</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	4 Dekkende kleuren. Zijdeglans

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld met een eerste verdunde laag.
Afwerken	Voor- en afwerken met Rambo pantserbeits schuur & tuinhuis dekkend.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende laklagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Voorkom kaal schuren of doorschuren door gebruik te maken van Scotch Brite schuurmatjes. Wanneer toch te ver door geschuurd wordt, is het aan te bevelen het oppervlak eerst lokaal te schuren en te behandelen als onbehandeld.
Afwerken	1 Laag Rambo pantserbeits schuur & tuinhuis dekkend.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende laklagen verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. De laklagen volledig (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout, in de richting van de houtnerf. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Afwerken	Voor- en afwerken met Rambo pantserbeits schuur & tuinhuis dekkend.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Pantserbeits Schuur & tuinhuis dekkend



Februari 2016

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE LAK

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Acryl kwast of velvetroller ( voor watergedragen producten )
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

#### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.
Schuurbaar	Na ca. 6 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met lauw water en een spons.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### LAK IN DE BUS

##### DROGE LAKLAAG

Verpakking	0.75L; 2.5L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.