

Aqua Vlekken-Isoleer

Beschrijving

Avis Aqua Vlekken-Isoleer is een watergedragen, waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.

Toepassing

Geschikt voor toepassing binnen. Bij verwerking buiten dient een aanvullende deklaag te worden aangebracht. Kan zonder gronden direct op minerale ondergronden worden aangebracht, zoals gips, beton, gipsbouwplaten, pleister- en metselwerk etc. (Let op: pleister- en metselwerk moet minstens 28 dagen oud zijn). Avis Aqua Vlekken-Isoleer is ook geschikt voor toepassing op styropor (piepschuim). Wordt zowel in nieuwbouw als ook voor renovatiedoeleinden gebruikt. Avis Aqua Vlekken-Isoleer is overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven. In veel gevallen kan Avis Aqua Vlekken-Isoleer ook als éénlaags systeem worden gebruikt.

Eigenschappen (bij 20°C en 65% RV)

Kleur	: wit
Theoretisch verbruik	: ca. 6-8 m ² /ltr, afh. van de ondergrond
Soortelijk gewicht	: 1,44 g/cm ³
Stofdroog	: na ca. 15 min.
Kleefvrij	: na ca. 30 min.
Overschilderbaar	: na ca. 1 uur
Verpakking	: 500 ml, 1 en 2,5 liter
Houdbaarheid	: minimaal 18 maanden bij 20° C, in originele onaangebroken verpakking. Vorstvrij bewaren.
Verwerkingsmethode	: zachte platte kwast of roller
Type verdunning	: Gebruiksklaar. Eventueel met water
Aantal lagen	: Al naar gelang de gesteldheid en de belasting van de ondergrond: minimaal 2 kruislagen Avis Aqua Vlekken-Isoleer aanbrengen. Buiten dient men het behandelde oppervlak zo snel mogelijk met een afwerklaag over te schilderen. Overschilderbaar met gangbare één componenten waterverdunbare en oplosmiddelhoudende muurverven.

Schoonmaken gereedschap : direct na gebruik met water.

Behandeling

Ondergrond dient droog, schoon, voldoende uitgehard en draagkrachtig te zijn. Ondergronden die onvoldoende samenhang hebben, eerst fixeren. In geval van twijfel eerst een proefvlak opzetten. Avis Aqua Vlekken-Isoleer onverdund met een zachte platte kwast of roller in volle kruislingse lagen aanbrengen.