

Timbercote Impregneer

Transparante impregneer

Beschrijving

Timbercote Impregneer is een half mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik buiten. Toepasbaar op zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Timbercote Impregneer heeft een geringe filmvorming is ademend en dringt diep in het hout door. Timbercote Impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout. Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote Transparant.

Toepassing

Toepasbaar op zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Timbercote Impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout. Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote Transparant.

Werkwijze

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met kwast of roller. Product niet verdunnen.

Hout: nieuw werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het hout max. 18% te zijn. Scherpe kanten afronden.

Systeem impregneer: min. 2 lagen, evt. 2^e laag met blank.

Systeem Timbercote transparant: 1^e laag impregneer; volg hierna systeem Timbercote transparant.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Kleur	: Blank, Licht grenen, Teak en Noten, Wit, Zwart en Grijs
Dichtheid	: 1,02 kg/dm ³
Vaste stofgehalte	: 13 % vol
Glansgraad	: halfmat
Vloeïing	: goed
Hechting	: goed op geschikte ondergronden
Weervastheid	: goed
Elasticiteit	: goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast en viltroller (niet verdunnen)
Reiniging gereedschap	: aromaat vrije terpentine
Theoretisch rendement	: bij 15 micron droge laagdikte 16 m ² /ltr.
Laagdikte	: de gemiddelde droge laagdikte is 15 micron, afhankelijk van ondergrond/ applicatie
Voorzorgsmaatregelen	
Droging (30 <input type="checkbox"/> dr.)	: stofdroog : na ca. 2 uur kleefvrij : na ca. 6 uur overschilderbaar : na ca. 12 uur
Buitenduurzaamheid	: volgens advies aangebracht gemiddeld 2 jaar.
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.
Verpakking	: 1 en 2,5 ltr.

GEBRUIK BINNEN NIET AAN BEVEELEN