

Aqua Metallics

Beschrijving

Avis Aqua Metallics is een waterverdunbare metaaleffect lak op acrylaatbasis voor buiten en binnen.

Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer goed dekvermogen en probleemloze vloeijing en een goede kantendekking.

Toepassing

Voor het decoratief aflakken van hout, styropor, ijzer, glasvezel-en raufaserbehang, pleister, cement, hobbyartikelen van hard kunststof bijvoorbeeld Resopal, hard PVC, bakeliet, enz.

Eigenschappen¹

Kleur	: Goud, zilver en brons
Verpakking	: 125 ml en 1 Liter
Dichtheid	: ca, 1,1 – 1,2
Glansgraad	: zijdeglans
Bijkleuren	: met Colorex bij te kleuren
Viscositeit	: goed vloeibaar
Verdunning	: water, geen organisch oplosmiddel gebruiken.
Verwerkingstemperatuur	: ondergrond- en omgevingstemperatuur boven + 5 C
Droogtijden	: (bij 23 C en 60% relatieve luchtvochtigheid) stofdroog: na 2 – 3 uur; overschilderbaar na 6-7 uur; volledig belastbaar: na 3 dagen De waarden kunnen afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid sterk afwijken. Bij temperaturen onder de 5°C en bij hoge luchtvochtigheid kan er een defect in de coating optreden.
Praktisch rendement	: bij het een keer schilderen, 10- 12 m2/ liter, afhankelijk van de ondergrond.
Reinigen gereedschap	: direct met water en/ of water met afwasmiddel. Verf niet laten opdrogen
Opslag	: droog en vorstvrij.

Applicatiemethode : Kwast, roller, spuiten. Voor het schilderen een kwast met kunststof haren gebruiken en voor het rollen een moltopreenrol.

Voorbehandeling

De ondergrond moet hechtend, droog en schoon zijn en ontdaan van scheidende substanties (olie, vet, was).

Onbewerkt hout – binnen: met Avis Aqua Multiprimer voorbehandelen. Oneffenheden met Bolivia Acrylplamuur repareren

Onbewerkt hout – buiten: De tussenlaag met onverdunde universele grondlaag opbrengen.

IJzer: zorgvuldig ontroesten, reinigen en 1 à 2 keer met een roestbeschermend middel behandelen. NE-metaal en hard kunststof met hechtmiddel of primer voorbehandelen.

Hard kunststof: b.v. hard PVC, enz. met B-Clean reinigen, het gehele oppervlak met een verdunningsoplossing reinigen en vervolgens met plakband de hechting van Aqua Metallics op een klein oppervlak testen.

Oude laklagen: op hechting controleren. Oude intacte laklagen zorgvuldig schuren en reinigen. Gebarsten en afbladderende laklagen geheel verwijderen.

Nieuw pleisterwerk: moet droog zijn en tenminste drie weken oud zijn. Mos- en schimmelslag afborstelen en met een schimmelwerend middel behandelen. Korrelig of sterk zuigend pleisterwerk met Flevopol behandelen.

Raufaser- en reliëfbehang: evenals pleisterwerk daarna eerst verdund (5 – 10% water) en vervolgens onverdund aanbrengen.

Verwerking

Avis Aqua Metallic heeft een goede vloeïng. Indien nodig dient een verdunningsmiddel per oppervlak vastgesteld te worden. Afhankelijk van de ondergrond Avis Aqua Metallic 1 à 2 x onverdund aanbrengen.