


UN1CO



1l + 300ml

400ml + 120ml

VOS-VRIJ



- VOLDOET AAN DE NORM EN 717-1, KLASSE E1

- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/STANDARD METHOD V1.1. 2010

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

UN1CO is een 2 componenten, 1-laags olie van de nieuwste generatie die gebruik maakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Dankzij haar speciale technologie dient er maar één laag aangebracht te worden. De combinatie van de olie met de harder zorgt voor een snelle droging en uitstekende chemische bestendigheden. UN1CO is VOS & Kobalt vrij.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT +/- 40 SEC (DIN 4MM)

VASTE STOFFEN 100 % - VOS VRIJ

DENSITEIT +/- 0,95 KG/L

KOBALT-VRIJ

VOS-VRIJ

POT-LIFE +/- 3 UUR NA TOEVOEGING HARDER

BESCHIKBAAR IN 16 KLEUREN - ZIE KLEURENFOLDER

VOORBEHANDELING

Schuur het te behandelen oppervlak met korrel 100-120 en maak daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij.

TIP: Voor een intensievere aankleuring kan men het hout eerst voorbenatten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Meng de olie met de verharder (100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. Men kan de UN1CO inboenen met een beige of witte pad of aanbrengen met kwast, vod of spons. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 minuten door deze in te poetsen met een witte pad of een doek tot het oppervlak niet meer kleeft. Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen.



DROOGTIJD

Na +/- 24 uur, afhankelijk van de houtsoort en de omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid,...), is het oppervlak licht belastbaar.



UITSTRIJKVERMOGEN

50-60 m²/liter

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

OPGELET : UNICO is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en ongeopende verpakking.

Vorstvrij bewaren

Potlife na toevoeging van de verharder : +/- 3 uur.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doeken kunnen zelfontbrandbaar zijn, daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.