

VERNIS PLUS BRILLIANT



Kleurloze solventhoudende tweecomponentenvernis en verglazer met glanzend uitzicht, op basis van een urethaanpolymeer, uiterst bestand tegen alcohol, vlekken, krassen en slijtage na 7 dagen.

Ideaal voor alle soorten parket, plankenvloeren en houtwerk binnenshuis in hard hout, die aan zeer intensief gebruik zijn blootgesteld.



TOEPASSINGSGBIED IN

Parket, plankenvloeren, trappen en **ruw**¹ of **al gevernist** houtwerk **binnenshuis** (raamwerk, deuren, lambriserings, meubels, plinten...) **uit naaldhout**², **zacht**² of **hard**³ **hout of kunststof**².

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ◆ Droogt snel.
- ◆ Hoge hardheid.
- ◆ Zeer goed bestand tegen water (afwasbaar), alcohol, plantaardige oliën, azijn, gebruikelijke huishoudelijke producten, schokken, slijtage.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Breng op een voorbereide ondergrond 2 tot 3 lagen VERNIS PLUS BRILLIANT aan met een borstel, lakroller of verfspuit, over een periode van minimum 15 uur en maximaal 7 dagen. Na deze periode het oppervlak licht schuren zodat de vernis goed kan hechten. Optimaliseer de weerstand door 3 lagen aan te brengen!

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Voor nieuwe oppervlakken de eerste laag verdunnen met 15 à 20 % vitribrushverdunner. De volgende laag (lagen) niet verdunnen. Verdun de vernis tijdens het mengen met verharder. Verdun de vernis zeker niet met white spirit of thinner.

RENDEMENT

12 tot 15 m²/liter op een gladde en niet-absorberende ondergrond.

AANKLEUREN

Dit product is doorzichtig. Het wordt sterk afgeraden het te verven, want bij toevoeging van kleurstoffen vermindert de chemische en mechanische weerstand van het product.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met vitribrushverdunner. Zeker niet reinigen met white spirit of thinner.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

1 l - 2,5 l

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Bindmiddel: alifatisch polyurethaan.

Pigment: geen.

Oplosmiddelen: esters en aromatische koolwaterstoffen.

Voor een optimaal resultaat, zie pagina 3 "Tips en trucs" nr. 2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

OMGEVINGSTEMPERATUUR

RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD (RV)

TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND

VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE ONDERGROND

HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN

min. 10°C, max. 30°C

max. 75 %

min. 10°C, max. 30°C.

max. 12 %

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

¹ Niet geschilderde ondergrond, vrij van olie of was.

² Vurenhout, douglashout, grenen, cederhout, sparrenhout, MDF, OSB...

³ Beukenhout, eikenhout, teak, mahoniehout, esdoornhout, bankirai, meranti...

VERNIS PLUS BRILLIANT

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit: ong. 1,01 +/- 0,05

Vastestofgehalte:
 % in gewicht: 50.0 +/- 2.0
 % in volume: 45.0 +/- 3.0

Droogtijd bij 20°C en 60 % RV¹:

Stofdroog: 3 uur
 Overschilderbaar: 15 uur tot 7 dagen
 Uitgehard: 3 dagen (wenig passage : 24 uur,
 normale passage : 3 dagen)

Uitzicht droge film: glanzend

BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar, in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEID

Ontvlambaar. Het product buiten het bereik van kinderen bewaren en ver weg van elke ontstekingsbron. Adem geen dampen/beneveling in. Breng dit product uitsluitend in goed geventileerde ruimtes aan. In geval van onvoldoende ventilatie, gebruik een geschikt ademhalingsmasker. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsfiche op onze website: www.peintagone.be

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

Onze VERNIS PLUS BRILLIANT moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond.

HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN BINNENSHUIS

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw en in goede staat ²	Licht schuren in de richting van de vezels en het stof verwijderen. Hout met veel hars of vet (A) voor en na het schuren ontvetten met een celluloseverdunner.	/	2 tot 3 lagen VERNIS PLUS BRILLIANT (B).
Reeds gevernist en in goede staat ³	Licht afschuren om de film mat te maken en het stof verwijderen (zie pagina 3 "Tips en trucs" nr. 1).	/	1 tot 2 lagen VERNIS PLUS BRILLIANT (C).
Ruw of reeds gevernist en in slechte staat ⁴	Afbijten of afschuren tot op het gezonde hout (D). Verwijder daarna het stof van de ondergrond en ontvet ten slotte met een celluloseverdunner.	/	2 tot 3 lagen VERNIS PLUS BRILLIANT (B + E).

A Vettig hout: teak, merbau, niangon, doussié...

B Voor een ondergrond die aan intensief gebruik blootgesteld kan zijn, 3 lagen van onze **VERNIS PLUS BRILLIANT** aanbrengen. Op een ruwe ondergrond: de eerste laag verdunnen met 15 à 20 % vitribrushverdunner. De volgende laag (lagen) niet verdunnen.

C Test vooraf de hechting.

D Schuur de ondergrond goed af en verwijder al het stof vooraleer u de ondergrond vernist. Vlekken en oneffenheden kunnen zichtbaarder worden na het vernissen, ook al zijn ze aanvankelijk niet goed zichtbaar.

E De vochtigheidsgraad van het hout mag niet hoger zijn dan 12 % voor hout dat met onze **VERNIS PLUS BRILLIANT** wordt behandeld. Neem contact met ons op voor meer informatie als de vochtigheidsgraad van de ondergrond hoger is dan de aanbevolen percentages.

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 01/01/2019) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden.

² Zuivere, droge ondergrond, vrij van verf, vet, olie, was, vernis, kalk, beits...

³ Reeds geverniste, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, kalk, verf...).

⁴ Vochtige ondergrond, afbladderende verf of vernis, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, kalk, algen, schimmels...).

VERNIS PLUS BRILLIANT

1. Een vernis hecht niet op een **te gladde of te glanzende ondergrond**. Maak de ondergrond mat door te schuren met schuurpapier om de hechting van de vernis te bevorderen.
Hoe kiest u de korrelgrootte van het schuurpapier? Hoe lager het getal, hoe groter de korrel en dus hoe grover het schuurpapier.
 - ◆ U wilt oude verf of vernis verwijderen: gebruik dan een korrel van 60 tot 120.
 - ◆ U wilt bestaande verf of vernis licht afschuren of mat maken: gebruik een korrel van 150 tot 220 (hoe harder de verf of de vernis is, hoe groter de korrel moet zijn).
 - ◆ Voor zeer fijn schuren (tussen 2 verf- of vernislagen): gebruik een korrel van 240 tot 320.
2. Voor een **optimale afwerking** (vooral op een ondergrond die aan fel licht is blootgesteld):
 - ◆ Als er bij het openen van de pot een dunne film op het deksel of de verf ligt, verwijder hem dan (zeker niet mengen). Als er andere onregelmatigheden aanwezig zijn, test de vernis dan eerst op een testoppervlak voor u contact met ons opneemt.
 - ◆ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur 15 tot 25°C bedraagt tijdens het aanbrengen en gedurende de volgende 24 uur.
 - ◆ Meng de inhoud van de pot grondig tot u een homogene massa verkrijgt, voor en tijdens het aanbrengen.
 - ◆ Respecteer de droogtijd tussen de lagen.
 - ◆ Respecteer het rendement van de vernis (m²/liter).
 - ◆ Lak elk oppervlak zonder onderbreking.
 - ◆ Verdun de laatste laag niet.
3. Gebruik geen bleekwater, chemische producten of andere agressieve producten om een meubel waarvan het hout is geverfd of gelakt te reinigen. Reinig het oppervlak voorzichtig met een vochtige microvezeldoek met een beetje afwasmiddel.