

# Siliconen-Grondverf 917

Silicon-Grundierfarbe 917

**Speciale grondverf in het Siliconen-systeem,  
hechtingsbevorderend, gepigmenteerd, voor buiten**

## Eigenschappen

Weersbestendige, waterverdunbare speciale grondverf. Gepigmenteerd, mat, water-afwijzend, microporeus en niet film-vormend. Bijzonder dampdoorlatend en eenvoudig te verwerken. Siliconen-Grondverf 917 kan indien gewenst als „Protect Qualität“ – uitgerust met een filmconservering- besteld worden.

## Toepassing

Voor een hechtingsbevorderende, dampdoorlatende, weerbestendige grondlaag in systeemopbouw met Siliconen-Gevelverf 918 op zwak zuigende ondergronden, bijv. draagkrachtige, matte dispersieverflagen, etc. Op vlakken met een langdurige vochtbelasting (afhankelijk van object en constructie zoals zeer goed geïsoleerde gevels) bestaat de kans op schimmel- en algaangroei. Voor deze vlakken adviseren wij Siliconen-Grondverf 917 als "Protect Qualität" toe te passen (verdere gegevens vindt u onder opmerkingen).

## Materiaalomschrijving

**Standaardkleur:** 0095 wit.

Via het Brillux kleurmeng-systeem zijn lichte kleuren te mengen. Verdere kleuren op aanvraag.

**Glansgraad:** mat

**Materiaalbasis:** siliconenhars-emulsie in combinatie met acrylaat-copolymeer-dispersie

**Dichtheid:** ca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>

**Verpakking:**

0095 wit: 15 l

Kleurmengsysteem: 15 l

## Verwerking

### Verdunning

Indien noodzakelijk in geringe mate met water.

### Aankleuren

Tot max. 10 % met Siliconen-Gevelverf 918, op kleur gemaakt, of tot max. 0,2 % met Mixol universele Mengkleuren 1128, alleen LW Oxyd-Type.

### Verdraagzaamheid

Alleen vermengen met gelijksoortig en in dit praktijkmerkblad genoemd materiaal.

### Aanbrengen

Siliconen-Grondverf 917 kan met de kwast en roller verwerkt worden.

## Verbruik

Ca. 150–200 ml/m<sup>2</sup> per laag op gladde ondergronden. Bij ruwe oppervlakken is het verbruik evenredig hoger. Exact verbruik te verkrijgen door proefvlak op het object.

## Verwerkingstemperatuur

Niet onder +5 °C lucht- en objecttemperatuur verwerken.

## Reiniging gereedschap

Na gebruik direct met water.

## Droging

(+20 °C, 65 % r.l.)

Overschilderbaar en verdere systeemopbouw na ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid een langere droogtijd in acht nemen.

## Opslag

Koel en vorstvrij. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

**Declaratie****Gevarenklasse**

WGK 1, naar VwVwS.

**Product-code**

BSW20.

De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen.

**Laagopbouw****Ondergrondvoorbereiding**

De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij van uitbloedingen, sinterlagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en overige hechtingsverstoringen tussenlagen zijn. Aanwezige afwerklagen op eigenschappen, draagkracht en hechting testen. Niet intacte en ongeschikte tussenlagen geheel verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Door algen en schimmels verontreinigde oppervlakken reinigen en met Universeel Desinfectiemiddel 542 \* nabehandelen. (\* Biozide veilig toepassen. Voor gebruik de aanwijzingen en productinformatie lezen.). Reparaties vakkundig fluateren. De ondergrond naar behoefte voorbehandelen. Zie ook VOB deel C, DIN 18363, deel 3.

**Grondlaag**

Zwak zuigende ondergrond buiten, bijv. intacte organische afwerklagen, dispersieverflagen, etc. Siliconen-Grondverf 917.

**Verdere opbouw**

Met Silicon-Gevelverf 918 of Siliconen-Vuller 910.

**Opmerking****"Protect kwaliteit"**

De met "Protect" gekenmerkte kwaliteit is vanaf de fabriek met een bescherming tegen schimmelaantasting uitgerust en dient vandaar slechts buiten te worden toegepast. De toegepaste conserveringsmiddelen reduceren resp. vertragen het risico van schimmelaantasting. Wij adviseren, ten minste twee afwerkingen uit te voeren. Volgens de stand der techniek kan een permanente bescherming tegen schimmelaantasting niet worden gewaarborgd.

**Overige informatie**

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

**Aanwijzingen**

Dit praktijkmerkblad werd met in acht neming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. Alle gegevens werden op basis van de actuele Duitse versie vertaald. De inhoud leidt niet tot aansprakelijkheid. De klant/gebruiker wordt niet daarvan ontbonden, onze producten op hun geschiktheid voor het gestelde doel te testen. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux  
Benelux b.v.  
Schuttevaerweg 15  
3044 BA Rotterdam  
NEDERLAND  
Tel. +31 10 29234-89  
Fax +31 10 29234-70  
www.brillux.nl  
info@brillux.nl