



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

### **ALGEMEEN**

Omschrijving	Matte, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van kunstharstdispersie.
Toepassingsgebied	Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.  Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.  Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelbestendig toepassen.
Kenmerkende eigenschappen	Zeer gemakkelijk te verwerken.  Schrobbvast volgens EN 13300, klasse 2  Oplosmiddelvrij (wit en lichte kleuren).  Waterdampdoorlatend.  Onverzeepbaar.  Voldoet aan BREEAM HEA9.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode	<b>Kwast en verfroller</b> Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)  <b>Airless-spuit</b> Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm) Spuiddruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Rendement	6-7 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	<b>Bepaald bij 23°C en 50% RV</b> Droog na : ca. 3 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Acryl.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa	Ca. 1,44 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof	Ca. 33 vol.%
Glansgraad	Mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden. Ook na jaren is Garantietex Acryl zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid	Wordt uitsluitend binnen toegepast.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In plastic emmers van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

### **SYSTEEMADVIES**

#### **ALGEMEEN**

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschilfer verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Reparaties aan de ondergrond uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

#### **Noot**

Voor oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

### **SYSTEEMADVIES**

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

**Ondermeer beton, metselwerk en pleisterwerk:**

Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl.

Geschilderde ondergrond

**Geschilderde minerale ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl.

### **AANVULLENDE GEGEVENS**

EMG

10104DN3915NL

Datum

augustus 2018