

PARKETLAK ULTRA-MAT

Beschrijving

Trae Lyx Parketlak Ultra-mat behoort tot een nieuwe generatie 1K lakken, die uitblinkt door uitmuntende slijtvastheid en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is Trae Lyx Parketlak Ultra-mat uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van o.a. parketvloeren, andere houten vloeren en betimmeringen. Trae Lyx Parketlak Ultra-mat is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. De lak geeft het hout een ultramatte (<5%) uitstraling. Trae Lyx Parketlak Ultra-mat is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen.

Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Kan worden toegepast op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Eigenschappen

Glansgraad:	Ultra-mat
Dichtheid:	Ca. 1,01 – 1,05 kg/ltr.
Vaste stofgehalte:	Ca. 32 gew. %
Viscositeit (18°C)	32 – 35 sec.
pH-waarde:	7,5 – 8,0
Theoretisch verbruik:	10 – 12 m ² /ltr per laag (afh. van houtsoort)

Overschilderbaar:	Na ca. 2 – 3 uur
Licht belastbaar:	Na ca. 12 – 16 uur
Volledig uitgehard:	Na 7 dagen
Verpakking:	750 ml en 2,5 liter
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid in de bus:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Microvezel roller (100 mu) of kwast
Type verdunning:	Gebruiksklaar voor kwast of roller.
Percentage verdunning:	Niet verdunnen
Aanbevolen laagdikte:	100 – 120 micron droog
Laagopbouw:	minimaal 3 lagen aanbrengen
Applicatiecondities:	Minimaal 10°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht) tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
Schoonmaken gereedschap:	Met ruim water

Behandeling algemeen

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Oude intact zijnde lagen goed ontvetten en aanschuren. Voor gebruik enige tijd goed doorroeren. Bij voorkeur aanbrengen op nieuw hout of op met watergedragen lak behandeld hout.

Advies: Wij raden u aan om op kaal hout, als eerste laag, Trae Lyx Grondlak Naturel aan te brengen om de inhoudsstoffen, welke voorkomen in o.a. eiken en beuken, te

isoleren. Hierdoor behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling.
Wenst u een verdieping van de houtkleur, gebruik dan de Trae Lyx Grondlak.

Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU laklagen.
Op onbekende ondergronden vooraf een proefopstreek maken.

Na de eerste laag eventueel licht opschuren (P180) om opstaande houtvezels te verwijderen. Beste resultaat verkrijgt men met een voldoende laagdikte, d.w.z. per liter Trae Lyx Parketlak Ultra-mat niet meer dan 10 – 12 m² per laag behandelen.

Trae Lyx Parketlak Ultra-mat in minimaal 3 lagen met een 7 – 9 mm microvezel (100 mu) roller of kwast aanbrengen. De verschillende lagen kunnen worden aangebracht met een tussen droogtijd van 2 à 3 uur bij 20°C. Overschilderbaar en beloopbaar na 2 – 3 uur, na 7 dagen volledig uitgehard en belastbaar.

Met Trae Lyx lakken behandelde vloeren altijd onderhouden met Trae Lyx Onderhoudsmiddel.