

Kiesel Okatmos® ET 6

Tapijlijm

- heel emissiearm
- geurloos
- hoge kleefkracht
- eenvoudig uitstrijkbaar



Productbeschrijving

Oplosmiddelvrije, heel emissiearme dispersielijm voor het verlijmen van tapijtbekledingen met verschillende rugstructuren alsook PVC-bekledingen met polyestervlies. **Kiesel Okatmos® ET 6** heeft een hoge aanvangs- en eindhechtkracht.

Kiesel Okatmos® Et 6 draagt met zijn hygiëniserend effect bij tot het vermijden van geuren.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, volgens VOB deel C, DIN 18 365 alsook volgens de stand der techniek gecontroleerd en voorbereid zijn. Ondergronden overeenkomstig het actuele BEB-informatieblad "Beoordelen en voorbereiden van ondergronden" alsook het informatieblad TKB-8 voorbereiden. Afhankelijk van de ondergrond, de vloerbekleding en de belasting met geschikte egaline leg klaar voorbereiden. De technische informatiebladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen. Er moet een systeemopbouw gegarandeerd zijn.

Verwerking

Kiesel Okatmos® ET 6 goed doorroeren. De lijm vervolgens met een geschikte getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen. Na een luchtafvoertijd van ong. 10-15 minuten de bekleding plaatsen en zorgvuldig over het volledige vlak aanwrijven. Weerspannige bekleding die na het aanwrijven naar boven komt, pas na ong. 30-50 minuten nogmaals aanwrijven.

Technische eigenschappen

Kleur	crèmewit
Toepassingsgebied	binnen
Belasting door stoelwieltes	geschikt (volgens DIN EN 12 529)
Minimale bodemtemperatuur	+17 °C
Luchtafvoertijd *	ca. 10 - 15 minuten
Plaatsingstijd *	ca. 20 minuten
Betreedbaar *	na ca. 24 uur

Eindsterkte*	na ca. 72 uur
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
EMICODE	EC 1 volgens GEV
Opslag	vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Belangrijke opmerkingen

In acht nemen:

Voor bekledingen met PUR- en PVC-rug **Kiesel Okatmos® star 100** gebruiken.

Verbruik

Vertanding	Soort bekleding	Verbruik
TKB B1	Vloerbekledingen van textiel, PVC-bekledingen met polyestervlies	ca. 400 g/m ²
TKB B2	Bekledingen van textiel met grove rugstructuur	ca. 500 g/m ²

Het verbruik is onder andere afhankelijk van de structuur van de ondergrond

Reiniging

Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
33 x 15 kg kunststof emmer	49041	4015705490410

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021