

Kiesel Okamul FP 60

Hoog-elastische pasta-tegellijm

- Klaar voor gebruik
- Hoge standvastigheid
- Zeer Flexibel
- Ook voor groot formaat
- Kwaliteit D2TE, dus watervast na uitharding
- EC1 Plus Lijm



Productbeschrijving

Kiesel Okamul FP 60 tegellijmpasta is geschikt voor het elastisch verlijmen in dunbed van keramische tegels, mozaïek en de verlijming van tegel over tegel, isolatie- en decorplaten. Voldoet aan de eisen van DIN EN 12004 D2 TE.

Vorbereiding van de ondergrond

Geschikt voor alle draagkrachtige, droge, zuigende ondergronden, zoals bv. gips kartonplaten, gipsvezelplaten, beton, gips-, cement- en kalkafwerk lagen, bestaand tegelwerk en gasbeton. Stofvormende afwerklagen dienen tot op ondergrond afgewassen en met voorstrijkmiddel **Kiesel Okamul GG**, **Kiesel Okatmos® DSG** (oplosmiddelvrij) of **Kiesel Okatmos® UG 30** voorgestreeken te worden. Niet-zuigende ondergronden (bv. Bestaand tegelwerk) voorstrijken met **Kiesel Okatmos® UG 30** of met **Kiesel Okamul FP 60** een voorzetlaag aanbrengen en laten drogen.

Verwerking

Kiesel Okamul FP 60 wordt met de vlakke zijde van lijmspaan op de ondergrond aangebracht en met de vereiste veranding (conform DIN 18157 deel 2) horizontaal doorgekamd.

Technische eigenschappen

Kleur	Wit
Toepassing	Binnen op wanden
Laagdikte	max. 7 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergronds)
Verwerkingstijd*	ca. 30 minuten
In te voegen*	na ca. 24 uur (afhankelijk van de ondergrond en de tegels)
GISCODE	D2 Conform TRGS 610
EMICODE	EC1 plus
Opslag	Vorstvrij opslaan en vervoeren, ca. 24 maanden houdbaar in de originele gesloten verpakking

Verbruik

Ca. 1 – 2,5 kg / m², afhankelijk van de vertanding.

Reiniging

Het aangebrachte tegelwerk en gereedschap dienen direct na afloop van de werkzaamheden met water gereinigd te worden.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikel	Ean
44 x 16 kg plastic emmer	60390	4015705603902

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021