

Kiesel Servoplan RE 330

Reparatie mortel

- Zelfvloeiend voor binnen en buiten
- Voor balkons en terrassen
- Voor natte en onderwatergebieden
- Van 3 - 30 mm laagdikte
- Snel te verlijmen, snel drogend
- Variabele waterfactor voor het egaliseren van oppervlakken op hellingen
- Verpompbaar



Productbeschrijving

Cementgebonden, kunststof veredelde snelle egaline (reparatie mortel) voor zowel binnen en buiten gebruik. Te gebruiken voor ondergronden tot een laagdikte van 3 -30 mm. Als ondergrond voor keramische tegels – betonsteen en natuursteen. Door het terugbrengen van de waterfactor met 15 % kunnen de ondergronden ook met afschot gesmeerd worden. **Kiesel Servoplan RE 330** in natte ruimtes gebruiken met een correcte afdichting.

Vorbereitung van de ondergrond

De betreffende normen, voorschriften en regels, speciaal DIN 18332, DIN 183562 in acht nemen. De ondergronden goed controleren of deze geschikt zijn om te betegelen. Ondergronden buiten op cementbasis, beton of bestaand tegelwerk eerst reinigen met **Kiesel Okamul GR**, daarna met **Kiesel Okatmos® UG 30** primeren. Voor gebruik binnen op zuigende ondergronden primeren met **Kiesel Okamul GG**, **Kiesel Okatmos® UG 30** or **Kiesel Okatmos® DSG**. Op calciumsulfaat ondergronden bij laagdiktes boven de 10 mm met **Kiesel Okatmos® DSG**, **Kiesel Okamul PU-V schnell** of **Kiesel Okapox GF** primeren. Op gietasfalt uitsluitend op een scheidingslaag werken.

Verwerking

Kiesel Servoplan RE 330 met schoon water en een geschikte mixer (ca. 600 o/min.) met ca. 3,75 – 5,25 liter per 25 kg klontvrij mixen. Na de rijptijd van ca. 5 minuten nogmaals doormixen. De spachtelmassa met een vlakspaan aanbrengen. Verwerkingstijd ca. 20 minuten. Naspachtelen kan direct na beloopbaarheid. Daarna met **Kiesel Okamul GG**, **Kiesel Okatmos® UG 30** of **Kiesel Okatmos® DSG** primeren. Tijdens het drogen zon en tocht vermijden. Bij twijfel een proefopstelling maken.

Technische eigenschappen

Kleur	grijs
Toepassingsgebied	binnen / buiten op vloeren
Laagdikte	3 - 30 mm, vanaf 5 mm als scheidingslaag op gietasfalt max.10 mm
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +25 °C (ondergrond)
Benodigde hoeveelheid water	15 - 21% (ongeveer 3,75 – 5,25 liter / 25 kg)
Verwerkingstijd*	ca. 20 minuten
Betreed baar*	na ca. 2 uur
Geschikt als ondergrond*	keramisch tegelwerk: na ca. 2 uur natuursteen: na droging
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	ZP 1 - chromaatarm volgens TRGS 613
EMICODE	EC 1 volgens GEV
Opslag	droog opslaan, ca. 6 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Verbruik

Ca. 1,6 kg / m² per mm laagdikte

Reiniging

Gereedschap en machines direct na gebruik met water schoon maken. Bij werkonderbrekingen moeten de menger en de slangen direct schoongemaakt worden.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
42 x 25 kg papieren zak	42055	4015705420554

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021