

# Kiesel Okapret Plus

## Flexibele dispersie tegellijm

- Klaar voor gebruik
- Stabiël
- Flexibel
- Voor tegels van klein formaat
- D2 TE



## Productbeschrijving

**Kiesel Okapret Plus** is een dispersie tegellijm volgens DIN EN 12004 D2 TE voor het flexibel verlijmen van tegels op wandoppervlakken binnenshuis. Voor ruimten die matig zijn blootgesteld aan vocht, zoals keukens, toiletten en badkamers.

**Kiesel Okapret Plus** is bijzonder geschikt voor keramische bekledingen en mozaïek in dunbed systemen, op zuigende ondergronden zoals gips, gipsplaten, cellenbeton en andere.

Voor het leggen van steengoedtegels op oude tegelbekledingen, isolatie- of decoratieve platen.

Kan ook worden gebruikt op ondergronden zoals: Gipsplaatconstructies, kromtrekkende gipsplaten en kromtrekkende spaanplaatconstructies (alleen droge ruimten), prefab beton en stortbeton

## Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Losse verf moet worden verwijderd.

Zuigende ondergronden, b.v. geschuurde gips- of kalkpleisters, zo nodig met **Kiesel Okatmos® GGS**, **Kiesel Okatmos® UG 30** of **Kiesel Okatmos® DSG** voorstrijken.

Niet zuigende ondergronden voorstrijken met **Kiesel Okatmos® UG 30** of **Kiesel Okatmos® DSG** of een contactlaag aanbrengen met **Kiesel Okapret Plus** en laat het drogen. De betegeling moet dan bestaan uit tegels van steengoed.

## Verwerking

**Kiesel Okapret Plus** met de juiste lijmkam (zie tabel) op de ondergrond aanbrengen en horizontaal door-kammen. Duw het te leggen materiaal binnen ca. 30 minuten in het vochtige lijmbed en druk het aan.

## Technische eigenschappen

Kleur	Creme
Toepassing	Binnen op wanden
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergronds)
Verwerkingstijd*	ca. 30 minuten
In te voegen*	na ca. 24 uur (afhankelijk van de ondergrond en de tegels)
GISCODE	D2 Conform TRGS 610
EMICODE	EC1 plus

Opslag

Vorstvrij opslaan en vervoeren, ca. 12 maanden houdbaar in de originele gesloten verpakking

## Verbruik

**Grootste kantlengte van de tegels**

tot tegel van max. 150x200 mm

**Tanddiepte van de tandlijst**

naar eigen inzicht

Het verbruik is afhankelijk o.a. van de gesteldheid van de ondergrond.

## Reiniging

Het aangebrachte tegelwerk en gereedschap dienen direct na afloop van de werkzaamheden met water gereinigd te worden.

## Verpakking/pallet

**Verpakking**24 x 25 kg plastic emmer  
100 x 5 kg plastic emmer**Artikel**60391  
60393**Ean**4015705603919  
4015705603933

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 10-06-2022