

Kiesel Okamul SP

Tegel basis voorstrijkmiddel

- voor absorberende oppervlakken
- klaar voor gebruik
- oplosmiddelvrij
- hoge bindingssterkte
- voor binnengebruik



Productbeschrijving

Kiesel Okamul SP is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer ter bevordering van de hechting op gips-, kalkcement- en cementgebonden ondergronden, minerale dekvloeren en cellenbeton vóór het op-hogen, het aanbrengen van waterdichtingslagen of het leggen van dun- en middelbedtegels binnenshuis.

Kiesel Okamul SP voorkomt het inbranden van tegellijmen op sterk zuigende ondergronden, verlengt de open tijd ervan en verhoogt zo de betrouwbaarheid van de waterdichting.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zuigend, draagkrachtig en belegbaar zijn.

Verwerking

Roer **Kiesel Okamul SP** goed door en breng het onverdund royaal en gelijkmatig aan op het oppervlak met een kwast, vachtroller of geschikte spuit. Vermijd plassen en dikke lagen water. De primer moet mat en droog zijn. Om het absorptievermogen te testen, wordt een testapplicatie aanbevolen.

Technische eigenschappen

Kleur	Lila
Toepassingsgebied	Binnen
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 30 °C (ondergrond)
Droogtijd*	Ongeveer 1-3 uur Calciumsulfaatdekvloer minimaal 24 uur
Vloerverwarming	Geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
EMICODE	EC1Plus volgens GEV

Opslag

vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar

*

Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid.

Bij hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Verbruikongeveer 100 - 150g/m²**Gereedschap**

Kwast, vachtroller of geschikt spuitapparaat

Reiniging

Gereedschappen en machines onmiddellijk met water reinigen.

Verpakking/pallet**Verpakking****Artikelnummer****EAN**

60 x 10 kg kunststof kan

10002

4015705100029

120 kg vat

10023

4015705100234

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 22-04-2022