

Kiesel Okatmos® star 100

Snelle enkelzijdige lijm

- korte droogtijd
- zeer lage emissies
- universeel toepasbaar
- gemakkelijk te verspreiden
- hygiënisch
- vermeld in de DGNB Navigator



Emissionsgeprüftes
Produkt nach
DIBt-Grundsätzen

Bestens geeignet für
**Okalift
SuperChange**



Productbeschrijving

Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme, enkelzijdige dispersielijm voor het verlijmen van homogene en heterogene PVC-bekledingen in banen en tegels, CV-bekledingen en rubberbekledingen tot 4,0 mm dik in banen en tegels (niet geschikt voor speciale/specialistische bekledingen) en textielbekledingen met latex-, PVC- en PUR-schuimrug. **Kiesel Okatmos® star 100** is in de systeemopbouw met de Valutect isolatiefolie getest en voldoet in deze context aan de eisen van de noodzakelijke gasdichtheid bij de sanering van verontreinigde ondergronden.

Kiesel Okatmos® star 100 helpt geurtjes voorkomen dankzij zijn hygiënische werking.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet volgens VOB deel C, DIN 18 365 en de stand van de techniek beproefd en montageklaar zijn. Ondergronden voorbehandelen conform de actuele BEB-brochure 'Beoordeling en voorbereiding van substraten' en brochure TKB-8.

Afhankelijk van het type ondergrond, vloerbedekking en slijtage, bereidt u de vloer voor op het bekleden met geschikte **Kiesel** primers/grondverven en egalisatiemiddelen. Bij het leggen van dampdichte vloerbedekkingen en niet-absorberende ondergronden deze altijd met een voldoende dikke laag opvullen. De technische gegevensbladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Er moet een systeemstructuur gegarandeerd zijn.

Verwerking

Kiesel Okatmos® star 100 goed roeren.

Breng vervolgens de lijm met een geschikte getande lijmkam aan op het oppervlak. Na een droogtijd van 5-15 minuten de bekleding aanbrengen en zorgvuldig over het gehele oppervlak wrijven. Op niet-absorberende ondergronden kan alleen een verlijming worden bereikt.

Hardnekkige afzettingen die na het wrijven omhoog komen, mogen pas na 30-60 minuten opnieuw worden gewreven. Dicht de afdekkingen pas 24 uur na installatie af.

De leginstructies van de vloerfabrikant dienen in acht te worden genomen.

Technische eigenschappen

Kleur	crèmewit
Toepassingsgebied	binnen
Belasting door stoelwieltjes	geschikt (volgens DIN EN 12 529)
Minimale bodemtemperatuur	+ 17 °C
Luchtafvoertijd *	ca. 5 - 15 minuten
Plaatsingstijd *	ongeveer 40 minuten (afhankelijk van de te leggen ondergrond)
Betreed baar *	na ca. 24 uur
Eindsterkte*	na ca. 72 uur
Vloerverwarming	Geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} volgens GEV
Opslag	vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid afhankelijk van de soort belasting, de zuigcapaciteit van de ondergrond evenals de verlijmingsprocedure.

Verbruik

Lijmkam	Type oppervlak	Verbruik
TKB A2 / TKB A3	Rubbervloeren van 2,0 - 4,0 mm in banen en tegels homogene, heterogene PVC-vloeren in banen en tegels CV-vloeren	280 - 300 g/m²
TKB B1	Textielbekledingen met latex-, PVC- en PUR-rug	350 - 400 g/m²

Het verbruik heeft betrekking op geëgaliseerde ondergronden.

Het is onder andere afhankelijk van de structuur van de ondergrond en kan variëren bij verschillende soorten egaline, fabrikanten van getande lijmkammen en verwerkers.

Reiniging

Maak gereedschap na gebruik direct schoon met water en zeep.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
33 x 15 kg kunststof emmer	49073	4015705490731

Mens en milieu

Er valt niet te verwachten dat er op de middellange of lange termijn significante concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht vrijkomen. Er dient echter wel voor een goede ventilatie te worden gezorgd tijdens en na de verwerking en het drogen.

Tijdens de verwerking van het product dient men eten, drinken en roken te vermijden. Bij contact met de ogen of de huid, onmiddellijk grondig spoelen met water. Niet in het riool, oppervlaktewater of de bodem laten terechtkomen.

Product bevat 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) / 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT).

Informatie voor mensen met een allergie: Tel. 0711/93134-0.
Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwerking:

Het product mag niet in oppervlaktewater, rioolwater of bodem terechtkomen. Recycle alleen verpakkingen die volledig leeg zijn. Voer uitgeharde productresten af als bedrijfsafval, op dezelfde manier als huishoudelijk afval. Verpakkingen met vloeibare restinhoud zijn gevaarlijk afval.

Samenstelling:

kunststofdispersie, verdikkingsmiddelen, bevochtigers, antischuimmiddelen en conserveringsmiddelen, colofoniumderivaten, vezels, minerale vulstoffen, water.

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 22-04-2021