# Kiesel Okatmos® GG

## Sneldrogend voorstrijkmiddel

- voor binnen- en buitengebruik
- zeer korte droogtijd
- Kan tot 1:2 verdund worden bij het leggen van keramische tegels op cementondergronden
- hygiënisch
- voor zuigende oppervlakken
- hoge hechtsterkte
- oplosmiddelvrij

## Productbeschrijving

**Kiesel Okatmos® GG** is een oplosmiddelvrije (volgens TRGS 610), zeer emissiearme, hygiënische, gebruiksklare en sneldrogende primer met hoge hechting voor de voorbehandeling van zuigende ondergronden binnen en buiten.
**Kiesel Okatmos® GG** wordt gekenmerkt door het feit dat dankzij geselecteerde grondstoffen de droogtijd aanzienlijk wordt verkort, vooral op calciumsulfaatdekvloeren, bij het aansluitend werken met cementgebonden vulmiddelen/tegellijmen.
Aanbevolen gebruik:
- Vullen op zuigende ondergronden, puur
- Dunbedmethode op gipsgebonden ondergronden, puur tot 1:1 verdund met water (bij MV 1:1 wordt de droogtijd verlengd)
- Gebruik op vochtongevoelige ondergronden onder dunbedmortel tot 1:2 verdund met water

Niet geschikt voor wateroplosbare lijmen zoals sulfietblauwe lijmen en bitumenlijmen.

## Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet getest en gebruiksklaar zijn conform VOB deel C, DIN 18352, DIN 18332 en DIN 18333 en volgens de stand van de techniek.
Ondergronden voorbehandelen conform de actuele BEB-folder “Beoordelen en voorbereiden van substraten” en folder TKB-8. Calciumsulfaatdekvloeren moeten met geschikte machinetechniek worden geschuurd en met een krachtige industriële stofzuiger grondig worden opgezogen.

## Verwerking

**Kiesel Okatmos® GG** wordt met een lamsvelroller op de ondergrond aangebracht. Plassen en lagen moeten worden vermeden. **Kiesel Okatmos® GG** is klaar voor gebruik en wordt overeenkomstig het toepassingsgebied aangebracht. Bij gebruik van cementgebonden vulmiddelen geen calciumsulfaatdekvloeren > 10 mm dik vullen.

Kiesel Nederland
Everdenberg 313
4902 TT Oosterhout
Tel. +31 (0)162 212025
www.kiesel-nederland.nl
info@kiesel-nederland.nl

Gebruik blokkerende primers zoals **Kiesel Okatmos® DSG** op gipsgebonden ondergronden zoals calciumsulfaat dekvloeren, bij het leggen van grootformaat keramische tegels (vanaf 5 mm dunbeddikte) en op vullagen vanaf 10 mm dik .

## Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Toepassingsgebied | Binnen en buiten |
| Verwerkingstemperatuur | Onder keramische bekledingen:<br>+ 5°C tot + 30 °C (ondergrond) |
| Droogtijd* | **Onverdund:**<br>Op gipsgebonden ondergronden zoals bijv B. calciumsulfaat dekvloeren, gipspleisters, gipskartonplaten, prefab dekvloeren ca. 30 minuten of na droging<br>**Verdund in een mengverhouding tot 1:1:**<br>Op gipsgebonden ondergronden zoals: B. calciumsulfaat dekvloeren, gipspleisters, gipskartonplaten, prefab dekvloeren ca. 12 uur of na droging<br>**Verdund in een mengverhouding van 1:1 tot 1:2:**<br>Op zuigende, vochtongevoelige ondergronden zoals cementdekvloeren en beton, ca. 30 minuten of na droging |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| GISCODE | D 1 volgens TRGS 610 |
| EMICODE | EC1Plus |
| Opslag | vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar |
| * | Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid.<br>Bij hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen. |

## Belangrijke opmerkingen

De laagdikte van de tweede laag mag de eerste laag niet overschrijden.

### Verbruik

ca. 80-100 g/m² bij puur gebruik,
ca. 50 g/m² bij verdunning met water
afhankelijk van het oppervlak

Kiesel Nederland
Everdenberg 313
4902 TT Oosterhout
Tel. +31 (0)162 212025
www.kiesel-nederland.nl
info@kiesel-nederland.nl

## Gereedschap

Kwast, lamsvachtroller of geschikt spuitapparaat

## Reiniging

Gereedschappen en machines onmiddellijk met water reinigen.

## Verpakking/pallet

| Verpakking | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 60 x 10 kg kunststof kan | 10240 | 4015705100401 |
| 96 x 5 kg kunststof kan | 10041 | 4015705100418 |
| 50 x doos 12 x 1 kg | 10042 | 4015705100425 |

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 18-07-2024

Kiesel Nederland
Everdenberg 313
4902 TT Oosterhout
Tel. +31 (0)162 212025
www.kiesel-nederland.nl
info@kiesel-nederland.nl