

CTA110

Poederlijm Vloer & wand

Stofarm



Coba CTA110 poederlijm vloer & wand is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegelijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Cementgrijs
Verwerkingstijd	Min. 2 uur na aanmaken
Open tijd	20 - 30 minuten
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Afvoegbaar	Na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	C2TES1 volgens NEN EN 12004

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Voor alle gebruikelijke ondergronden
- Geschikt voor grootformaat tegels
- Geschikt voor vloerverwarming
- Licht flexibel
- Lange open tijd

Toepassingsgebied

Coba CTA110 poederlijm vloer & wand is geschikt voor het binnenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, bouw- en isolatieplaten. Coba CTA110 is geschikt voor vloerverwarming, heeft een goed vullend vermogen een lange open tijd. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA110 is niet geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen zoals zwembad-bassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond




De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voeg 25 kg Coba CTA110 toe aan ca. 6,75 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegelijm is dan klaar voor gebruik. Breng Coba CTA110 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
6mm	8mm	10mm
ca. 2,4 kg/m ² (ca. 10,4 m ² /zak)	ca. 3,3 kg/m ² (ca. 7,6 m ² /zak)	ca. 4,1 kg/m ² (ca. 6,1 m ² /zak)

Nabehandelen - droging

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 - 48 uur beloopbaar. Na verharding afvoegen met Cobra CGM300 voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Zakken van 25 kg palletbelading 40 stuks
Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.