

# CTA170

## Poederlijm Extra snel



Coba CTA170 poederlijm extra snel is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

### Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Grijs
Verwerkingstijd	15 - 20 minuten na aanmaken
Beloopbaar	Na ca. 1,5 uur**
Afvoegbaar	Na ca. 1,5 uur**
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	C2F volgens EN12004

\*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

\*\* : Afhankelijk van temperatuur en drogingscondities

### Speciale productkenmerken

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Zeer snel beloopbaar en belastbaar
- Geschikt voor verse cementdekvloeren
- Na 1,5 uur afvoegbaar
- Stofarm

### Toepassingsgebied

Coba CTA170 is speciaal bedoeld voor het aanbrengen van tegelwerk dat zeer snel en/of belast moet worden. In combinatie met Coba DPM810 voorstrijkmiddel tegel over tegel kan met Coba CTA170 zeer snel en efficiënt nieuw tegelwerk in een bestaande situatie aangebracht worden. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA170 is niet bedoeld voor buiten- en onderwatertoepassingen, zoals zwembadbassins.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800

voorstrijkmiddel zuigende ondergronden. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger, ontvetter en cementsluisverwijderaar en voorstrijken met Coba DPM810.


#### Verwerking

Voeg 5 kg Coba CTA170 toe aan ca. 1,1 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng kort maar intensief een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. De tegellijm is dan direct klaar voor gebruik. Breng Coba CTA170 op met een geschikte lijnkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd.

Omdat Coba CTA170 een zeer snelle verharding heeft, is het van belang de tegels direct in het verse lijmbed te drukken. Verwerk aangemaakte lijm binnen 15 - 20 minuten. Zodra de lijm begint te verharden geen water meer toevoegen omdat hierdoor de sterkte negatief beïnvloed wordt. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerkingstemperatuur: tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

**Verbruik**

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

**Nabehandelen - droging**

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. Afvoegen met Cobra CGM310/GCM330/CGM300 voegmiddel.

**Ecologie/toxicologie**

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

**Veiligheidsvoorschriften**

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

**Verpakking en opslag**

Verpakkingseenheid	Zakken van 5 kg
Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

**Veiligheidsvoorschriften**

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.