

Hybride lijm

PCI Uniform[®]

voor het verlijmen en afdichten
van materialen en ondergronden

Nieuw



Toepassingsgebied

- Binnen en buiten
- Wand en vloer
- Voor het verlijmen van nagenoeg alle materialen op alle ondergronden
- Geschikt voor het verlijmen van materialen over grote oppervlakken
- Geschikt voor het verlijmen van plinten

Producteigenschappen

- Grote hechtkracht
- Grote sterkte
- Overschilderbaar
- Zeer eenvoudig te verwerken met de kitspuit
- Reukloos
- Isocyaanavrij / Oplosmiddelvrij
- Uiterst emissiearm
PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis	silicaan-gemodificeerde polymeren (SMP)
Componenten	1-component
Consistentie	pasteus
Kleur	wit en grijs
Houdbaarheid	ten minste 12 maanden in gesloten verpakking; droog, niet langdurig bewaren bij meer dan + 30°C
Verpakking	480 gram patroon Kleur wit: Art.-nr./EAN-keurmerk 1698/5 Kleur grijs: Art.-nr./EAN-keurmerk 1697/8

Toepassingstechnische gegevens

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Ruimte- en ondergrondtemperatuur	+ 5 °C tot + 35 °C
Hardheid	ca. 65 Shore A
Huidvormingstijd (23°C / 50% R.F.)	ca. 30 min.
Uithardingssnelheid (23°C / 50% R.F.)	ca. 2,5 mm / 24 uur
Dichtheid	ca. 1,65 g/cm ³
Breukrek (ISO)	> 80%
Temperatuurbestendig	- 40 °C tot + 90 °C

* Bij + 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden.

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, vast en stabiel zijn. Eventuele scheidingslagen moeten door schuren/afzuigen verwijderd worden.
- Ondergronden die bitumen of teer bevatten resp. kunststoffen op basis van PE en PP bieden onvoldoende hechting, resp. kunnen door wisselwerkingen leiden tot verminderde hechting.
- Bij enkele ondergronden resp. toepassingen is ter verbetering van de hechting het opbrengen van een primer aan te bevelen. Zie tabel.
- Bij onbekende ondergronden resp. coatings is het aan te bevelen voorafgaand aan de desbetreffende toepassing een hecht- en compatibiliteitstest aan te bevelen.
- PCI Uniform kan zowel met de spuit door middel van strijken met een spatel of met een geschikte tandspatel, bijv. A2, worden opgebracht.
- Bij langdurige inwerking van UV-straling, chemicaliën en hoge temperaturen kan verkleuring optreden. Verkleuringen hebben echter geen invloed op de technische eigenschappen.

Productinformatie

PCI Uniform®

Hechtingstabel voor PCI Uniform:

Ondergronden	Zonder primer	Primer
ABS-Kunststof	x	
Acrylglas (bijv. plexiglas)		EP 165
Aluminium geanodiseerd	x	
Aluminium blank	x	
Beton	x	
Chroom	x	
Edelstaal V2A	x	
Email	x	
Vezelcement	x	
Gres	x	
Glas	x	
Hout ongelakt	x	
Hout gelakt	x	
Holz gebeitst	x	
Kalkzandsteen-metselwerk		EP 110
Keramiek geglaazuurd	x	
Keramiek ongeglazuurd / absorberend	x	
Kunststofprofiel Hostalit Z	x	
Koper	x	
Linoleum	x	
Melaminehars (Resopal)	x	
Messing	x	
Polyester		EP 165
Polystyreen opgeruwd	x	
Cellenbeton		EP 110
PVC hard	x	
PVC weekgemaakt	x	
Spiegels (achterzijde groen)	x	
Spiegels (achterzijde grijs)	x	
Aardewerk	x	
Zink	x	

Let op

- PCI Uniform hardt uit door de reactie met water (luchtvochtigheid/ondergrondvochtigheid). Bij onvoldoende verwerking van de lijm moet de aangebroken verpakking indien mogelijk luchtdicht worden afgesloten.
- Bij een geringe luchtvochtigheid (waarden onder ca. 35% relatieve luchtvochtigheid) kan zich bij de verwerking een toenemende duidelijke vertraging voordoen totdat de lijm uithardt en kan worden belast.
- Verse lijmverontreinigingen onmiddellijk en indien mogelijk zonder resten, bijv. met geschikte reinigingsdoekjes, verwijderen.
- Uitgeharte lijmresten op oppervlakken kunnen mechanisch, bijv. door middel van wrijven, worden verwijderd.
- Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met PCI Univerdunner reinigen; na uitharding kan de lijm alleen nog mechanisch worden verwijderd.

Instructies voor veilig gebruik

Bij de verwerking verdampen geringe hoeveelheden alcohol. Lijm niet in contact met ogen brengen.

*Verdere informatie is te vinden in het PCI-veiligheidsgegevensblad.
Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.*

Afvalverwerking

Uitsluitend volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden.

PCI neemt deel aan een uitgebreid verwijderingssysteem voor lege verkoopverpakkingen. DSD – Duales System Deutschland (contractnummer 1357509) is onze verwijderingspartner. Volledig lege

PCI-verkoopverpakkingen kunnen overeenkomstig het symbool op de verpakking via DSD worden verwijderd. Meer informatie over afvalverwijdering vindt u in de veiligheids- en milieu-informatie in de prijslijst, en ook op internet via <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl

Productinformatie nur. 490, uitgave januari 2021. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl