

# CGM310

## Voegmiddel fijn Vloer 1-10 mm



Coba CGM310 voegmiddel fijn is een fabrieksmatig vervaardigde voegmortel op basis van cementsoorten, vulstoffen, kunstharsen, pigmenten en hulpstoffen.

### Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Leverbaar in 4 kleuren
Verwerkingstijd	30 - 40 minuten*
Voor voegbreedtes	Van 1 tot 10 mm
Beloopbaar	Na ca. 3 uur*
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C
Classificatie	CG2WA volgens NEN EN 13888

\*: gemeten bij 20°C

### Speciale productkenmerken:

- Uitsluitend voor niet-zuigende tegels
- Fijne voegstructuur
- Zeer goed afsponsbaar
- Snel verhardend en snel belastbaar
- Geschikt voor vloerverwarming

### Toepassingsgebied

Coba CGM310 voegmiddel fijn is geschikt voor het binnen- en buitenshuis voegen van lijmwerk van niet-zuigende tegels, (glas)mozaïek en natuursteen met een voegbreedte van 1 tot 10 mm. Coba CGM310 is geschikt voor vloerverwarming, verhardt snel en is na verharding waterdicht en licht flexibel. Coba CGM310 is geschikt voor het voegen van tegelwerk in droge en natte ruimten. Coba CGM310 is niet geschikt voor tegelwerk direct gelegd in specie.

### Leverbaar in de kleuren

In 5kg:



De getoonde kleuren zijn indicatief

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Zetspecie en lijmresten moeten zorgvuldig verwijderd worden uit de voegen voor een goed resultaat. Coba CGM310 pas aanbrengen als de zetspecie of lijm voldoende verhard is. Het tegeloppervlak vooraf goed reinigen.

#### Verwerking

Voeg 5 kg Coba CGM310 toe aan ca. 1,3 liter schoon leidingwater. Voeg bij een zak van 20 kg Coba CGM310 toe aan ca. 5,2 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge emmer. Meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is ontstaan. Belangrijk: na 3 minuten nogmaals mengen. Coba CGM310 in de voegen aanbrengen met een voegrubber of voegenspaan zodat deze geheel gevuld zijn. Er dient een wachttijd in acht genomen te worden om het voegmiddel op te laten stijven in de voeg. De voegen nasponzen met een sponsbord op het moment dat de voeg niet meer kleeft aan de vinger. Hierbij spaarzaam water gebruiken en plasvorming in de voeg voorkomen, dit voorkomt kleurverschil. Na het afsponzen de voegen in de lengterichting nastrijken met een schone uitgewrongen spons, dit geeft de voeg zijn uiteindelijke oppervlaktetextuur. Verwerk aangemaakt voegmiddel altijd binnen 30 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Bij gebruik van meerdere verpakkingen naast elkaar altijd dezelfde chargenummers gebruiken. Zet bij twijfel altijd een proefstuk

op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

#### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de tegels en van de voegafmetingen: ca. 0,25 - 2 kg/m<sup>2</sup>.

#### Nabehandelen - droging

Het afbinden van Coba CGM310 is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. Normaliter is de voeg na 3 uur belastbaar. Een eventuele sluier kan na 24 uur met Coba ASP990 tegelreiniger verwijderd worden. Te snelle droging door tocht en directe zonnestraling voorkomen.

#### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

#### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakkingseenheid	Zakken van 5 kg (8 kleuren) palletbelading 96 stuks;
Opslag en transport	Droog opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 9 maanden in originele, ongepende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

#### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

#### Verpakking en opslag