

Productinformatie 385
Stand februari 2022

Vorige uitgave:
mei 2017

Hechtbrug/spatlaag

PCI Saniment® HA

voor gering zuigende, gladde ondergronden

PCI[®]
Für Bau-Profis



Toepassingsgebied

- Voor binnen- en buitenwanden.
- Als hechtbrug op metselwerk en beton.



Om de hechting van een PCI Saniment pleister te verbeteren, wordt PCI Saniment HA als hechtbrug aangebracht.

Producteigenschappen

- Ondergrondvoorbereiding in het PCI SANIMENT saneerpleistersysteem met Duits WTA-certificaat.
- Sulfaatbestendig.
- Goede hechting met metselwerk en saneerpleisterlagen.
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken.

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

	PCI Saniment HA
Materiaalbasis	Kalk-cementmortelmengsel met minerale toeslagen Bevat geen asbest of andere minerale vezels. Geen gezondheidschadelende fijne stofdeeltjes tijdens de verwerking.
Componenten	1 component
Consistentie	poeder
Korrelopbouw	0 – 4 mm
Opslag	minimaal 12 maanden; droog, niet langdurig boven 30 °C
Verpakking	zak van 25 kg Art.-Nr./EAN-Code 6486/3

Verwerkingsgegevens

	PCI Saniment HA	
Verbruik	- bij dekkingsgraad ca. 50 % ca. 5 kg/m ²	- bij volledige dekking ca. 8 kg/m ²
Aanmaakwater voor		
1 kg poeder	ca. 200 – 220 ml	
1 zak	ca. 5,0 – 5,5 l	
Verwerkingsduur*	ca. 45 minuten	
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C	
Mengtijd	ca. 2 minuten	
Rijptijd	ca. 5 minuten	

* Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten deze tijden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond, bestaande uit metselsteen, kalkzandsteen, cellenbeton, breuksteen of betonsteen moet vrij van losse en hechttingsverstorende delen, vast en draagkrachtig zijn.

Oude mortellagen moeten minimaal 80 cm voorbij de vocht c.q. uitbloeiingsgrens worden verwijderd. Ligt het grensgebied van een eerder aangebrachte nieuwe mortel hoger, dan tot aan deze grens de oude mortel

verwijderen. Verwijderde oude zouthoudende mortel geheel verwijderen. Zachte voegmortel minimaal 2 cm diep uitkrabben. Aansluitend het metselwerk met een staalborstelbezem grondig reinigen en daarna het stof verwijderen.

Verwerking

PCI Saniment HA moet als pleisterondergrond (met een dekkingsgraad van ca. 50%) worden gebruikt voor PCI Saniment 2 in 1 bij gering zuigende, gladde ondergronden of op een afdichtslaag zoals PCI Barraseal.

1 Mortelbereiding:

De mortel wordt aangemaakt met de juiste hoeveelheid aanmaakwater met een mixer of vrijvalmenger. Waterbehoefte: ca. 5 tot 5,5 liter per zak van 25 kg. Ook een mengpompmachine kan worden gebruikt. Dan tussentijds (na)mengen.

2 Gemengde PCI Saniment HA wordt na ca. 5 min. rijptijd nogmaals kort gemengd en dan handmatig op de voorbehandelde ondergrond aangebracht (met dekkingsgraad ca. 50 % of volledige dekking). Na ca. 12 uur kan de pleisterlaag met PCI Saniment 2 in 1 aangebracht worden.

Let op

- Bepaal de verziltingsgraad van de ondergrond
- PCI Saniment HA niet verwerken bij ondergrondtemperaturen onder + 5 °C en boven + 30 °C, bij sterke warmte en windbelasting.
- Reeds aanstijvende mortel niet met water of verse PCI Saniment HA mengen.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Na uitharding alleen mechanisch te verwijderen.
- Opslag: ca. 6 maanden, droog, niet continu boven 30 °C opslaan.

Instructies voor veilig gebruik

PCI Saniment HA bevat cement. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritaties. Kan de ademhalingsorganen irriteren. Uit de buurt van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen (bijv. nitril) en een veiligheidsbril. Stof niet inademen. Bij contact met de ogen: enige minuten voorzichtig met water spoelen, eventuele contactlenzen zo

mogelijk verwijderen en verder spoelen. Direct een arts consulteren. Bij inademen: direct in de frisse lucht gaan en een comfortabele positie innemen die het ademen verlicht. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen en aansluitend met verzorgende huidcreme (pH ca. 5,5) insmeren. Bij huidirritatie een arts raadplegen. Vervuilde kleding uittrekken en wassen

voordat deze weer gedragen wordt. Het product is niet brandbaar, daarom hoeven er geen bijzondere brandbeschermende maatregelen genomen te worden. Voor informatie over milieu en productveiligheid: raadpleeg het veiligheidsblad op www.PCI-Afbouw.nl Giscode ZP 1.
Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl