

Epoxy-sluierverwijderaar

PCI Spezial- Reiniger Epoxi

reinigingsmiddel voor
epoxy-sluiers op keramiek

PCI®

Voor bouwprofessionals



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Voor wanden en vloeren.
- Voor het verwijderen van uitgeharde

epoxyhars-sluiers van
PCI DURAPOX NT of
PCI DURAPOX PLUS op tegels en
plavuizen.

Producteigenschappen

- **Gebruiksklaar**, mengen niet nodig.
- **Pastavorm**, kan ook op wanden worden gebruikt.
- **Eenvoudige verwerking**, kan met een borstel of de kwast of spatel worden aangebracht.
- **Met water verdunbaar**, kan ook aan het waswater worden toegevoegd.

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens:

Materiaalbasis	oplosmiddelhoudende tenside oplossing
Controlekleur	grijs
Consistentie	pasta
Dichtheid*	ca. 1,2 g/cm ³
Schadelijkheid voor water	3 (zeer schadelijk)
Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsblad.	
Verbruik	ca. 250 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C (ondergrondtemperatuur)
Opslag	ten minste 12 maanden; droog, niet langdurig boven + 30 °C bewaren

* Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Verwerking van PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Zorg tijdens de verwerking voor een goede ventilatie (eventueel een ventilator gebruiken), rook niet, gebruik geen elektrische apparatuur en neem voorzorgsmaatregelen tegen electrostatische ontladingen.

Epoxyharssluiers verwijderen

1 Breng PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI met een borstel, kwast of spatel in een laagdikte van 1 tot 2 mm aan.

2 Laat PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI ongeveer 15 tot 30 minuten en bij eventuele sterkere of oudere vervuiling langer, op de uitgeharde vervuiling inwerken.

3 Verwijder het aangekoekte materiaal met een stevige spons of spatel.

4 Reinig vervolgens de oppervlakken met water.

Vereenvoudigen van het nawassen bij epoxyharsvoegen.

1 Bij voegen van PCI DURAPOX NT of PCI DURAPOX NT PLUS kan aan het waswater ter vereenvoudiging het nawassen ongeveer 5 % PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI worden toegevoegd.

2 Met PCI DURAPOX NT of PCI DURAPOX NT PLUS gevoegde tegels met waswater aangelengd met PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI wassen. Verwijder de sluiers door vaak na te spoelen.

3 Ook voor het reinigen van tegels (na ten minste 2 of maximaal 5 uur na het voegen) PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI in water toepassen. De tegels vervolgens met water naspoeien.

Instructies voor veilig gebruik

Bevat niet-ionische tenside.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Tijdens de verwerking en droging voor

voldoende ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij contact

me de ogen of de huid meteen grondig met water spoelen.

Giscode GU50.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Let op

- Niet bij een ondergrondtemperatuur lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C verwerken.
- Controleer de beste inwerktijd van PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI door vooraf te testen.
- Maak zeer sterke vervuiling eventueel vooraf met een warmtebron zachter en verwijder deze met een spatel. Bij zeer sterke vervuiling is het mogelijk dat de behandeling meerdere keren moet worden uitgevoerd.
- Het is mogelijk dat kunststoffen door PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI worden opgelost. Het kan daarom nodig zijn vooraf een test uit te voeren.
- PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI en met water verdunde PCI SPEZIAL-REINIGER EPOXI mag niet in de riolering terecht komen.
- Bij gebruik van een harde borstel voor het reinigen, moet gecontroleerd worden of het oppervlak van de tegels (antislip) niet wordt beschadigd.
- Gereedschap kan na gebruik met water worden gereinigd.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl

Productinformatie nur. 607, uitgave februari 2016. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl