



ecomat
bio-ecologisch bouwen en wonen



Traskalk-mortel TKM

**Metsel- en pleistermortel. Korrelgrootte: 0-2,
0-4 mm. Voor binnen en buiten.**

Technische informatie	
Mortelklasse:	M5 conform EN 998-2 GP CS III conform EN 998-1
Drukvastheid:	≥ 5 N/mm ²
Korrelgrootte:	0 - 2 mm 0 - 4 mm
Verwerkingstemperatuur:	> + 5°C en < + 30°C, neem de verwerkingsinstructies in acht
Aanmaakwater:	ca. 3,8 l per 25 kg
Opbrengst:	ca. 16 l per 25 kg
Opslag:	Droog en vakkundig.
Leveringsvorm:	zak à 25 kg

Product:

tubag traskalk-mortel is een prefab-droogmortel volgens de normen EN 998-2 (M 5), EN 998-1 (GP CS III), de richtlijnen van het Deutsche Naturwerkstein-Verband (DNV). Vervaardigd met hooghydraulische traskalk volgens EN 459 en progressieve toeslag volgens EN 13139.

Verwerking:

tubag traskalk-mortel dient met in de handel gebruikelijke betonmolens (menger, betonmolen, continu-betonmenger) of met de hand te worden voorbereid. Bereiken van de gewenste consistentie door toevoeging van zuiver water (ca. 3,8 l per 25 kg).

Metselen: Platvol metselen, voegen vrijmaken of eventueel morteluitsparingen vullen. Overtollige mortel verwijderen. Bij schoon metselwerk: voegen met een voegijzer, slang of dergelijke gladstrijken, direct daarna het metselwerk reinigen.

Pleisteren: In twee lagen aanbrengen. De eerste pleisterlaag moet met een dikte van ten minste 10 mm aangebracht en geruwd worden; standtijd van de eerste laag, naargelang de weersomstandigheden, 1 dag per mm pleisterlaagdikte. De tweede pleisterlaag dient met een dikte van ca. 10 mm te worden aangebracht, met behulp van een rei vlakzetten voor de afwerking, afhankelijk van het soort bekleding dat daarop moet volgen, te ruwen of te schuren (viltten).

Opbrengst:

Een zak van 25 kg tubag traskalk-mortel geeft ca. 16 liter natmortel.
1 ton = 650 liter natvolume.

Leveringsvorm:

Zak à 25 kg.



Opslag:

Droog en vakkundig.

Opmerking:

Dit product bevat kalk en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2009

Verdere informatie:

tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG

Postfach 1180, D-56638 Kruft

Tel. +49 2652/81-350, Fax +49 2652/81-333

info@tubag.de, www.tubag.nl