

gräfix® 350

Mineralische Dichtschlämme

zur Bauwerksabdichtung, an Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich

gräfix 350 ist ein rein mineralisches, hydraulisch härtendes Oberflächendichtungsmittel, wasserabweisend und trotzdem diffusionsoffen.

Verwendung: **gräfix 350** wird als mineralische Oberflächenabdichtung gegen Erdfeuchte, Sickerwasser und Grundwasser an Flächen aus Beton nach DIN 1045, Mauerwerk nach DIN 1053 und Putzen der MG P II nach DIN 18550 verwendet.

Untergrund: Der Untergrund muss eben, tragfähig, gleichmäßig saugend und mineralisch sein; außerdem frost-, staub- und trennmittelfrei (z.B. Wachs, Öl) sein.

Verarbeitung: Ein Sack **gräfix 350** wird mit kaltem, klarem Wasser mit dem Rührquirl zu einer zäh-streichfähigen oder putzförmigen Konsistenz angemischt und soll innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden. Die Beschichtungsdicke richtet sich nach dem Grad der erforderlichen Abdichtung.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.-

Besonders zu beachten: Die Verarbeitungstemperatur von **gräfix 350** darf nicht unter +5 °C bzw. über +25 °C liegen. Bereits zunehmend anstehenden Mörtel nicht mehr mit Wasser verdünnen.

Bei Berührung mit Haut und Augen gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen.

Technische Daten:

Anmachwassermenge:	ca. 7,5 Liter/25 kg
Ergiebigkeit:	25-kg-Sack ergibt ca. 16 l Nassmörtel
Trocknungszeit:	ca. 2 Std. (+20 °C/50 % rel. Luftfeuchte)
Lagerfähigkeit:	6 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung)

Lieferung: - in feuchtigkeitsgeschützten 25 kg-Papiersäcken

Hinweis: *Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.*

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 350
Stand: Juli 2021