

gräfix® 696

Mineral-Innenfarbe

gräfix 696:

Die gräfix Mineral-Innenfarbe ist eine sehr gut deckende und hoch wasserdampfdurchlässige Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1., auf Basis hochwertiger Wassergläser.

gräfix 696 weist durch die Verkieselung eine enorme Haltbarkeit und einen steinartigen Charakter auf. Sie ist waschbeständig, tuchmatt, lichtbeständig und nicht brennbar. gräfix Mineral-Innenfarbe ermöglicht durch eine extrem hohe Dampfdurchlässigkeit ein gesundes, natürliches und biologisch einwandfreies Wohnen. Durch den sehr hohen pH-Wert ist die Farbe auf natürliche Art und Weise bakterizid und fungizid eingestellt.

Verwendung:

gräfix 696 eignet sich für den Innenbereich auf mineralischen Untergründen wie Kalk-, Zement-, Kalk-Zement- und Kalk-Gipsputze. Auch Untergründe wie Raufasertapeten und Glasgewebe können bearbeitet werden. Durch die Struktur und die starke Kapillarkwirkung der Farbe kann Feuchtigkeit aufgenommen und abgegeben werden, sodass ein sehr gutes Raumklima entstehen kann und die Bausubstanz optimal erhalten bleibt.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, trocken, saugfähig, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Plasto-elastische und nicht alkalibeständige Anstriche wie Lacke, Kunststoffe usw. sind als Untergrund nicht geeignet.

Bei sandenden und stark saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit **gräfix 697** Mineral Fixativ 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt zu empfehlen. Sinterschichten Putzausbesserungen und evtl. neue Putzflächen sind anzuätzen.

Je nach Untergrund kann gräfix Mineralfüllfarbe eingesetzt werden, um Haarrisse zu schließen.

gräfix 696 Mineral-Innenfarbe kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, falls nötig, mit **gräfix 697** Mineral Fixativ verdünnt werden. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich nötig sein. Die Farbe wird durch Bürsten, Rollen oder Spritzen aufgetragen und ist frühestens nach 6 Stunden überarbeitbar.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Hinweis: Glas-; Metall- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Trockenzeit:

min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung:

Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt

Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Technische

Daten:

S_d Wert: < 0,01 m

Verbrauch:

ca. 200 g/m² bei einem Anstrich

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 696
Stand: August 2021