



WoodCare



PREMIUM TRANSPARANTE UV-BESCHERMING

Buitenduurzame, waterafstotende, transparante UV-bescherming voor hout in buitentoepassingen

WoodCare® is een zeer buitenduurzame, hydrofoberende, transparante UV-bescherming voor hout in buitentoepassingen. Als UV-buitenbeits versterkt het product de ligninebescherming van SunCare® 900.

WoodCare® is verkrijgbaar in vele kleuren. Van natuurlijke houtkleuren tot semi-transparante (ALU) kleuren.

Technische Informatie

Samenstelling	Watergedragen polymeren met werkzame stoffen (zoals UV-absorbers)
Viscositeit	30 - 40 Sec. / DIN 4mm
Dichtheid	1.03 kg/l
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m ² /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m ² /l per laag (geschaafd)
Kleur	UV = Kleurloos (Voor toepassing in beschut buitenwerk) Paint = Gekleurd
Glansgraad	Zijdemat
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.
Systeemopbouw	1x SunCare® 900 (UV-bescherming) zichtzijdig 1x WoodCare® alzijdig + min. 1x WoodCare® zichtzijdig (afwerking) Belangrijk: Er moet op gelet worden dat zowel SunCare® als WoodCare® gelijkmatig opgebracht worden, aangezien laagdikteverschillen kunnen leiden tot plaatselijke kleurverschillen op het hout. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Hanteerbaar na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na 4 – 6 uur
Reiniging	Direct na gebruik met water, CLEAN-UP Reiniger of Universeelreiniger SE reinigen
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoon middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden. Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden. Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen.
Bouwplaatsvoorschriften	Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.
WoodCare® UV Kleurloos & Transparant	De laagdikte van het aangebrachte systeem en de (hout)kleur van de ondergrond zijn van invloed op de uiteindelijke kleur. WoodCare UV kleurloos is geschikt voor beschut buitenwerk en staat toe dat het houtoppervlak in de loop van de tijd geleidelijk aan kan ververen/vergrijzen met een fraaie zilvergijze patina. Bij gevels die aan de weerselementen blootstaan dient altijd een transparante (hout)tint zoals WoodCare® Lärche toegepast te worden.
Afvoer	Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.
Productvarianten	20.640 WoodCare® UV (kleurloos) 20.65(0...4) WoodCare® Paint Kleurgroep 0...4 Principieel wordt altijd een lichte inkleuring Lärche, Eiche, SW03) voor het versterken van de natuurlijke houtkleur aanbevolen.
Onderhoud	Onderhoudsinterval voor semi-transparante, beperkt filmvormende systemen: 3-4 jaar. Voorbereiding: Goed reinigen, het oppervlak dient schoon en intact (draagkrachtig) te zijn. Onderhoud: 1-2x WoodCare® Pflegeöl of WoodCare® LL De onderhoudsintervallen worden sterk beïnvloed door de constructie, detaillering, houtkwaliteit en expositie. Regelmatige controles en het herstellen van kleine oppervlaktegebreken zijn van essentieel belang voor goed en doelmatig onderhoud.



Wortelsteek 9e | 4751 XM Oud Gastel Nederland | +31 (0)6 48 56 86 34 | +31 (0)6 13 56 74 09 | info@dubomat.nl | www.dubomat.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
WoodCare®	20.640 etc.	20007	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via www.boehme.ch. De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.