



SunCare 900



BESCHERMT HOUT TEGEN ZONNEBRAND

Ligninebeschermingsimpregnering (houtstabilisator) met extreem hoge UV-bescherming!

SunCare® 900 is een impregnering die het lignine beschermt en het contactoppervlak voor de afwerking met bijvoorbeeld WoodCare® of PerlColor® stabiliseert.

SunCare® 900 vermindert effectief de door UV-straling veroorzaakte afbraak en vergrijzing van het houtoppervlak.

SunCare® 900 verhoogt als lichtbeschermingsimpregnering het onderhoudsinterval van dekkende, semi-transparante en transparante afwerkingen in buitentoepassingen.

De gebruikte wateroplosbare ligninebeschermers moeten afgewerkt worden met een weerbestendig afwerkingssysteem, zoals WoodCare® of PerlColor® om uitloging ervan te voorkomen.

Technische Informatie

Samenstelling	Watergedragen oplossing van organische lichtstabilisatoren (ligninebescherming)
Viscositeit	12 Sec. / DIN 4mm
Dichtheid	1.00 - 1.02 kg/l
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 9 m ² / kg per laag (bezaagd) en ca. 10 m ² /l per laag (geschaafd)
Kleur	Licht gelig, na reactie met het hout kleurloos. Gedurende de reactie met het hout kan een tijdelijke rood- of groenkleuring optreden. Deze verdwijnt weer bij UV-aanstraling.
Glansgraad	Niet van toepassing
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.
Systeemopbouw	Standaard toepassing: 1 x SunCare® 900 (UV-bescherming) 2 x WoodCare® UV, WoodCare® LL, WoodCare® AT-LL of WoodCare® Paint Belangrijk: SunCare® 900 moet altijd tegen vochttoetreding beschermd worden. Ons advies: WoodCare® Lärche, WoodCare® LL, WoodCare® Paint of PerlColor®. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Hanteerbaar na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na 4 – 6 uur. Bij voorkeur overnacht laten drogen.
Reiniging	Water
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoon middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden. Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden. Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen. Het product werkt alleen bij toepassing op een onbehandeld houtoppervlak.
Bouwplaatsvoorschriften	Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.
Gronderingen	Na een grondering met SunCare® 900 mag niet gelijk tussengeschuurd worden. Eigenschappen zoals de houtstructuur, houtinhoudsstoffen, porositeit en zuiging beïnvloeden de werking van de ligninebescherming en kunnen tot lokaal ophellen van de ondergrond leiden. Dit is een natuurlijk verschijnsel en vormt geen grond voor reclamaties.
Afvoer	Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.
Productvarianten	Geen
Onderhoud	Niet van toepassing



Wortelsteek 9e | 4751 XM Oud Gastel Nederland | +31(0)6 48 56 86 34 | +31(0)6 13 56 74 09 | info@dubomat.nl | www.dubomat.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
SunCare® 900	20.580	20005	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via www.boehme.ch. De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.