

Zelfklevend polyethyleenschuim

Producteigenschappen Schuim

Referentie	S-PE-ZK
Materiaal	Polyethyleen
Kleur	Antraciet
Densiteit	30 kg/m ³
Rek bij breuk	84%
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot maximaal 100 °C
Brandclassificering (vanaf 10mm)	FMVSS 302 (max 100mm/min)
Wateropname na 28 dagen	Maximaal 2%
Zelfklevend	Nee

Zelfklever

Materiaal	PES/PVA-scrim
Gewicht zelfklever	90g/m ²
Dikte zelfklever (mm)	0,1
Temperatuurbestendigheid	-40C° tot maximaal 90C°
Kracht zelfklever	Minimaal 18N/25mm

Mogelijkheden materiaal

Diktes (mm)*	5,10,15,20 (30mm in plaatvorm)
Maximale afmetingen rol (mm)	1.500 x 10.000
Maximale afmetingen plaat	2.000x1.200

*Als u op zoek bent naar een afwijkende diktes of afmeting, neem contact met ons op via info@geluidsisolatiedeal.nl

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typfouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.