

MS polymeer afdichtingskit

Eigenschappen

Wedox MSX 25 is een hoogwaardige, universele afdichtingskit op basis van MS polymeren en geschikt voor het afdichten van vrijwel alle soorten voegen en naden. Wedox MSX 25 hecht op vrijwel alle materialen, behalve PE, PP, PTFE en bitumen. Het is een veelzijdig product en een oplossing voor vele kitprojecten met hogere eisen. Wedox MSX 25 is binnen en buiten toepasbaar, blijvend elastisch, snel uithardend, krimpvrij, overschilderbaar en geeft geen randverkleuring op gevoelige natuursteensoorten.

Toepassing

Wedox MSX 25 is geschikt voor het afdichten van onder andere aansluitingen van glas, natuur- en betonsteen, keramische tegels, stapelblokken, tuinmuren, pleisterwerk, vele kunststoffen, hout, spaanplaat, kurk en vele metaalsoorten. Wedox MSX 25 is zeker ook geschikt voor het afdichten van voegen en naden in natte ruimten zoals badkamer en toilet en in chemische omgeving zoals wasplaatsen.

Technische gegevens

Basis	MS Polymeer
Consistentie	Pasteus
Uitharding	3 mm per 24 uur (door luchtvochtigheid)
Huidvorming	Na ca. 10 minuten (bij 23 °C en 50% RLV)
Hardheid	29 shore A
Dichtheid	1,45 g / ml
Rek bij breuk	350 %
Treksterkte	1,3 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Temperatuursbestendigheid	-40 tot +90 °C
Kleuren	Zandkleur (RAL 1015), Grijs (RAL 7004), Donkergrijs (RAL 7005), Antraciet (RAL 7016) (andere kleuren op aanvraag)
Verbruik	Zie verbruiksmeter op www.wedox.nl
Verpakking	290 ml koker
Houdbaarheid	Tenminste 18 maanden, droog, koel en vorstvrij
Benodigde gereedschappen	Kitpistool, afbreekmes

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen, kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op www.wedox.nl

Verwerking

Ondergrond

Alle ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen

Snijd de bovenzijde van de koker open en breng de spuitmond aan. Snijd deze spuitmond af naar wens om de opening eventueel te vergroten. Doe de koker daarna in een geschikt kitpistool. Wedox MSX 25 aanbrengen in de voeg tot net iets boven de gewenste hoogte. Daarna besproeien met afmesvloeistof en afmessen met een kunststof spatel of achterzijde van een lege kitkoker. Tot slot eventueel nog met een vinger of duim afwerken.

Volledige doorharding na enkele dagen (afhankelijk van laagdikte).

Nog niet uitgeharde kitresten direct verwijderen met terpentijn of wasbenzine. Uitgeharde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op www.wedox.nl. Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.