

Wedox Splitbinder X



Bindmiddel voor grind of split

Eigenschappen

Wedox Splitbinder X is een speciaal ontwikkeld bindmiddel op basis van polyurethaan voor het binden van elk soort grind of split.

Wedox Splitbinder X is oplosmiddelvrij en eenvoudig te verwerken, het is transparant van kleur en veroorzaakt geen vergeling.

Dit product is tevens UV-bestendig en geurarm.

Toepassing

Wedox Splitbinder X is geschikt voor het decoratief binden van grind of split zoals bijvoorbeeld aansluitingen van tegelwerk naar gevel, borderranden en boomspiegels.

Wedox Splitbinder X geeft een drainerend resultaat, waardoor regenwater eenvoudig naar de bodem kan indringen. Dit product is zowel binnen als buiten toepasbaar.

Verwerking

Onderbouw

De onderbouw moet voldoende draagkrachtig, waterdoorlatend, schoon, droog en vetvrij zijn.

Een niet waterdoorlatende ondergrond kan op termijn schade door vorst opleveren.

Gebruik uitsluitend schoon, droog en stofvrij grind of split voor een optimale hechting en resultaat.

Aanbrengen

Meng de inhoud van deze verpakking met ca. 25 tot 50 kg grind of split in een geschikte kuip tot een homogeen mengsel met een boormachine en roerpaddel op ca. 300 o/min.

De hoeveelheid grind of split is afhankelijk van de korrelgrootte van het toeslagmateriaal.

Verdeel de inhoud over het te vullen oppervlak en werk het geheel af met een gladde spaan.

Let hierbij op dat naastgelegen vlakken worden afgeplakt of afgedekt om vervuiling te voorkomen.

Na verwerking dient het oppervlak gedurende 48 uur te worden beschermd tegen regen of andere neerslag.

Opmerkingen

Wedox Splitbinder X is een PU-gebonden product en geeft een diepere, intensere kleur en/of tijdelijke glans aan het toegepaste grind of split.

Leg altijd eerst een proefvlak aan !

Technische gegevens

Basis	Polyurethaan (PU)
Laagdikte	20 – 40 mm
Vorst- en dooizoutbestendig	Ja
Verwerkingstijd bij 20 °C	Ca. 60 minuten Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +30 °C
Verbruik	Ca. 1 kg per 25 – 50 kg grind of split
Geschikt toeslagmateriaal	Van 1 – 3 mm tot 8 – 16 mm grind of split
Kleuren	Transparant
Onderbouw	Draagkrachtig en waterdoorlatend
Begaanbaar	Na ca. 16 - 20 uur (+20 °C)
Volledig belastbaar	Na ca. 7 dagen
Verpakking	1 kg blik
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden, droog en vorstvrij
Afvalverwijdering	In uitgeharde toestand als puin
Benodigde gereedschappen	Mixer, speciekuip, spaan of troffel

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen
- Zorg voor voldoende ventilatie

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op www.wedox.nl

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door Wedox BV nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op www.wedox.nl. Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.