

DOMOSTYL® HYBRIDE

Lijm



HYBRID



1. MATERIAAL

Product:

DOMOSTYL® HYBRIDE is een neutrale mastiekljm met een permanente elasticiteit op basis van MS-polymeren.

Technische Eigenschappen:

Basis	MS-polymeren
Consistentie	Pastavormig
Verhardingssysteem	Reactie met de luchtvochtigheid
Vliesvorming	Ong. 10 min. (bij 20°C/65% R.V.)
Polymerisatiesnelheid	2 mm/24 uur (bij 20°C/65% R.V.)
Hardheid (Shore A)	40±5
Temperatuurbestendigheid (na verharding)	-40°C tot +90°C

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN



Kenmerken:

- Gemakkelijk aan te brengen en te extruderen
- Goede aanhechting
- Heeft een permanente elasticiteit na polymerisatie
- Uitstekende bestendigheid tegen UV-stralen en tegen klimaatsinvloeden
- Overschilderbaar met watergedragen verf. Siliconenhars, silicaat verf en de gemengde producten mogen niet worden gebruikt
- Bevat geen isocyanaten, noch oplosmiddelen, zuren of halogenen



NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

we will succeed together



DOMOSTYL® HYBRIDE

Lijm



HYBRID

3. GEBRUIK

Toepassing:

Lijmen en voegen van decoratie-elementen.

Verpakkingswijze:

Kleur: wit

Verpakking: koker 290 ml

Houdbaarheid:

In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen tussen +5°C tot +25°C. Zie datum op de verpakking.

Ondergrond:

Aard: de meeste courant gebruikte bouwmaterialen: aluminium, steen, behandeld hout, PVC, ...

Voorbereiding: schoon, droog, stof- en vetvrij

Er wordt aanbevolen een aanhechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond.

Afmetingen van de voegen:

Minimumbreedte: Lijmen: 2 mm

Voegen: 5 mm

Maximumbreedte: Lijmen: 10 mm

Voegen: 30 mm

Gebruiksaanwijzing:

- Toepassing: manueel of pneumatisch pistool
- Gebruikstemperatuur: +10°C tot +30°C
- Reinigingsmiddel: onmiddellijk na het gebruik: white-spirit
na het drogen: mechanisch
- Afwerking: gladstrijken met zeepwater, vóór de vliesvorming
- Herstelling: zelfde product

DOMOSTYL® HYBRIDE

Lijm



HYBRID

4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Behandeling van de oppervlakte:

DOMOSTYL® HYBRIDE kan overschilderd worden, maar gelet op de grote diversiteit van verven en lakken, wordt aanbevolen om altijd vooraf een verenigbaarheidstest uit te voeren. Als gebruik wordt gemaakt van verven op basis van alkydharsen, kan de droogtijd langer zijn.

Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Belangrijke opmerking:

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht, veroorzaken en voegen ontstaan gemakkelijk.

Deze situatie is niet een reden opleveren voor reclame.