

**Technische gegevens**

Materiaal		
Drager	elastische PE dragerfolie	
Materiaal	butyl rubber met gemodificeerd acrylaat	
Schutlaag	gesiliconiseerde PE folie	

Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		butyl rubber: grijs; folie: zwart
Oppervlaktedichtheid	NEN-EN 1849-2	1,9 kg/m ²
Dikte	NEN-EN 1849-2	1,1 mm
µd-waarde	NEN-EN 1931	> 200 m
Uv- en weerbestendig		6 maanden
Slagregendichtheid	Innovation Center Iceland	tot 2400 Pa, rondom
Slagregendichtheid	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	tot 600 Pa, 2e waterkerende laag
Verwerkingstemperatuur		-10 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid		bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag		koel en droog

Toepassing

Voor het realiseren van een tweede waterkerende laag, voor het aansluiten van ramen in metselwerk en beton, voor het aansluiten van houten platen op gladde minerale ondergronden, voor het met elkaar verbinden van houtvezelonderdakplaten (bijv. in kilkepers en overgangen) evenals voor hun aansluiting op aangrenzende constructies.

Leveringsvormen

Art.-nr.	Lengte	Breedte	Verhouding scheidingsfolie	Gewicht	VE	Verpakking	GTIN
15361	20 m	100 mm	25 75 mm	3,5 kg	3	180	4026639153616
14134	20 m	150 mm	25 65 60 mm	5,3 kg	2	120	4026639141347
14135	20 m	200 mm	25 115 60 mm	6,9 kg	2	84	4026639141354
14732	20 m	300 mm	25 155 120 mm	10,5 kg	1	60	4026639147325

Voordelen

- ✓ Goede bescherming van de constructie door hoge afsluitende werking
- ✓ Duurzame toepassing: extreem hoge kleefkracht, ook op licht vochtige en koude ondergronden
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast
- ✓ Aangevoerd bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (Duitsland)
- ✓ Sneller verder werken: hecht zonder voorbehandeling met primer op stevige minerale ondergronden
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Ondergronden

Ondergronden voor het verkleven reinigen.

Verkleving op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verkleven materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verkleving wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE, PA, PP en aluminium folies) evenals dak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).

Verklevingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten) en minerale ondergronden, zoals beton, schoon metselwerk of pleisterwerk.

Bij de verkleving van houtderivaat-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden. Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.

U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverkleving aan te bevelen.

Randvoorwaarden

De verklevingen mogen niet op trek belast worden. Tapes stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regendichte verklevingen zijn alleen realiseerbaar op plooi-vrij aangebrachte dampremmen respectievelijk dak- en gevelbanen. De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.



Getest op schadelijke stoffen
conform



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de