

IN2-CONCRETE

IN2-FILL JOINTS



PRODUCT BESCHRIJVING

VLOEIBARE EPOXYLIJM VOOR VOEGEN OF SCHEUREN IN STEEN EN BETON

IN2-FILL JOINTS is een vloeibare epoxylijm voor het vullen van voegen in vloeren in steen of beton. Je kan er ook scheuren tot 5 mm mee herstellen.

IN2-FILL JOINTS bestaat uit een hars (component A) en een verharder (component B) die gemengd moeten worden met een verhouding van 100/25 - 100 delen hars + 25 delen verharder. Je kan het ook kleuren met polyesterpigmentpasta of -poeder om de kleur van het oppervlak te imiteren.

IN2-FILL JOINTS kan gebruikt worden op oppervlakken met lage porositeit en bij alle weersomstandigheden.



VOORDELEN IN2-FILL JOINTS

- + *Makkelijk in gebruik*
- + *Snel in gebruik*
- + *Kan gemengd worden met pigment voor exacte kleur*



GEBRUIKS AANWIJZING

STAP 1	STAP 2
PIGMENT + A	100 A + 25 B

IN2-FILL JOINTS kan neutraal gebruikt worden of gemengd worden met kleurpigmenten om de exacte kleur van het oppervlak te imiteren.

Beide componenten goed schudden voor gebruik. Meng indien nodig eerst de kleurpigmenten met component A. Voeg daarna component B toe aan component A met een verhouding van 100/25 (100 delen A + 25 delen B). Roer of schud goed, giet de vloeistof in de voeg of scheur en laat uitharden. Na 4 uur kan je erop lopen (bij 20°C). Laat 24 uur drogen en schuur het overtollige product weg met metaalgebonden diamant. Er kunnen nog minuscule gaatjes achterblijven in de voeg. Die kan je opvullen door te grouten.

Verbruik: gebruik een volume gelijk aan de op te vullen voeg of scheur.



OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

- Verwerk eventueel het afval volgens de lokale wetgeving

TECHNISCHE INFO COMPONENT A

Vorm	Vloeistof
Ontvlampunt	> 60 °C
Mengbaarheid	Kan gemengd worden met kleurpigment of -pasta in de kleur van het oppervlak. Moet gemengd worden met component B in een verhouding van 100 delen A - 25 delen B
Opslag	Bewaar in de originele verpakking op een goed-geventileerde plek, zonder direct zonlicht

TECHNISCHE INFO COMPONENT B

Vorm	Vloeistof
Ontvlampunt	> 60 °C
Relatieve dichtheid	0,928 Kg/l
Mengbaarheid	Moet gemengd worden met component A in een verhouding van 100 delen A - 25 delen B
Opslag	Bewaar in de originele verpakking op een goed-geventileerde plek, zonder direct zonlicht

ARTIKELCODE

OMSCHRIJVING

IN2-FILL-J-001	IN2-FILL JOINTS 1,25 kg (1 kg + 0,25 kg)
IN2-FILL-J-005	IN2-FILL JOINTS 5 kg (4 kg + 1 kg)
IN2-FILL-J-010	IN2-FILL JOINTS 10 kg (8 kg + 2 kg)



GEZONDHEID EN BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!



- Draag handschoenen en een mondkapje
- Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, vooral in slecht geventileerde plekken.
- Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig na gebruik.
- Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer uw verdeler.

VERDELER

IN2-CONCRETE

info@in2-concrete.com

PDS IN2-FILL-JOINTS - laatst aangepast 20/03/2019

WWW.IN2-CONCRETE.COM